



BioClean-C™ Tablier - Stérile S-BCDA

Tablier de protection léger et stérile, contre les différents médicaments de chimiothérapie

- **Une protection assurée** : Le tablier BioClean-C™ - Stérile S-BCDA répond à la norme de perméation ASTM F739-12, ce qui en fait un tablier de sécurité idéal contre divers médicaments de chimiothérapie.
- **Réduction du poids et des risques de contamination** : Ce tablier de travail est conçu à partir du matériau léger CleanTough™, minimisant les risques de contamination grâce à sa nature peu pelucheuse
- **Meilleur ajustement** : équipé de rubans à nouer et d'une fermeture réglable au niveau du cou, ce tablier résistant aux produits chimiques offre aux utilisateurs la possibilité de trouver un ajustement adéquat et simplifie le processus d'enfilage.

Key Features and Benefits

- **Norme de perméation ASTM F739-12** : Résistance aux médicaments de chimiothérapie
- **Matériau CleanTough™** : Peu pelucheux, léger et réduisant les contaminants
- **Fermeture de l'encolure et rubans d'attache** : enfilage sans stress et ajustement amélioré

Secteurs industriels

- Environnements contrôlés et critiques
- Production et fabrication
- Laboratoire et recherche





BioClean-C™ Tablier - Stérile S-BCDA

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Matériau	Polyéthylène / Membrane polypropylène non tissée laminée
Couleur	Bleu
Normes de vérification	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Normes	ASTM F739, CE 0598, ISO 11137-1:2006, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, Catégorie III, EN 14605:2005 + A1:2009, UKCA
Présentation de l'emballage	1 unité par sachet scellé en PE ; 1 sachet par sac protecteur scellé en PE ; 50 sacs protecteurs par carton doublé (50 unités)
Méthode de stérilisation	Rayonnement gamma (25 kGy)
Dose minimale de stérilisation	25kGy
Classe de salle blanche	Classe 10 / Classe ISO 4 ; grade A/B des BPF de l'UE et autres salles blanches stériles
Durée de conservation	3 years
Construction	Adjustable neck, tie fastening at waist
Caractéristiques	Faible teneur en particules

RÉSULTATS DES ESSAIS DE RELARGAGE PARTICULAIRE

TEST	RÉSULTAT
Relargage particulaire (méthode du tambour de Helmke)	$\geq 0,5$ Qm (comptes/min) < 1 700

RÉSULTATS DE LA MÉTHODE D'ESSAI ASTM F739-12

MÉDICAMENT	Temps de passage moyen, en minutes Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISPLATINE	>480
CARMUSTINE	>480
CYCLOPHOSHAMIDE	>480
CHLORHYDRATE DE DOXORUBICINE	>480
5-FLUOROURACILE	>480
MÉTHOTREXATE	>480
ÉTOPOSIDE	>480
PACLITAXEL	>480
THIOTÉPA	>456

Résultats obtenus dans des conditions contrôlées, par des laboratoires de test externes accrédités. *Pour Bioclean D et Bioclean 2000, les résultats de perméation chimique se rapportent à la performance du tissu à titre de référence uniquement. Les coutures et les fermetures peuvent avoir des temps de passage plus courts. Nous recommandons le port de vêtements à coutures scellées, tels que Bioclean-C, par-dessus la combinaison pour une protection supplémentaire contre la manipulation de médicaments de chimiothérapie.

TABLEAU DES TAILLES

S-BCDA-S : Taille : S, Poitrine : 84-92cm (33"-36"), Taille : 164-170cm (5'4"-5'6")
S-BCDA-M : Taille : M, Poitrine : 92-100cm (36"-39"), Taille : 170-176cm (5'6"-5'9")
S-BCDA-L : Taille : L, Poitrine : 100-108cm (39"-42"), Taille : 176-182cm (5'9"-6'0")



BioClean-C™ Tablier - Stérile S-BCDA

RÉSULTATS DES ESSAIS DE PERFORMANCES DES MATÉRIAUX

TEST	RÉSULTAT	CLASSE DE PERFORMANCE	PERFORMANCE STANDARD
Résistance à l'abrasion	>10 cycles	1	EN 12947-2
Résistance à la perforation	>5 N	1	ISO 13996
Résistance à la déchirure trapézoïdale dans le sens travers	EN ISO 9073-4	1	EN ISO 9073-4
Résistance à la déchirure trapézoïdale dans le sens machine (MD)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
Résistance à la traction dans le sens travers (CD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Résistance à la traction dans le sens machine (MD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Imperméabilité aux liquides - H ₂ O > 30 %	>90%	3	ISO 6530
Imperméabilité aux liquides - NaOH 10 %	>90%	3	ISO 6530
Imperméabilité aux liquides - O-xylène	>90%	2	ISO 6530
Imperméabilité aux liquides - Butan-1-ol	>90%	3	ISO 6530
Pénétration des liquides - H ₂ O > 30 %	<1%	3	ISO 6530
Pénétration des liquides - NaOH 10 %	<1%	3	ISO 6530
Pénétration des liquides - Oxyène	<1%	3	ISO 6530
Pénétration des liquides - Butan-1-ol	<1%	3	ISO 6530
Résistance des coutures ¹	>50 N	2	ISO 13935-2

INFORMATIONS DE COMMANDE

	TAILLE	Tablier stérile pour chimiothérapie BioClean-C
S-BCDA	RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT	S-BCDA-S, S-BCDA-M, S-BCDA-L

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
US T : +1 800 800 0444
US F : +1 800 800 0445
CA T : +1 800 363 8340

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T : +44 1638 663338
F : +44 1638 668890

Normes de performance et conformité réglementaire



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Veuillez vous reporter au dossier de validation des produits ou contacter le service clientèle Ansell pour obtenir des données précises concernant l'utilisation des vêtements pour la manipulation de médicaments cytotoxiques. Les vêtements de protection contre ces produits doivent être sélectionnés spécifiquement en fonction du type de substances chimiques utilisées.

