

Niet-steriele wegwerpmouwvertrekken met langere mouwlengte, voor een betere persoonlijke bescherming

- **Verbeterde bescherming:** BioClean-D™ mouwvertrekken BDSC-L niet-steriele mouwvertrekken zijn langer dan de standaard Ansell alternatieven (gemiddeld 480 mm), waardoor ze de armen extra bedekken.
- **ESD-eigenschappen:** De stof is antistatisch gecoat, waardoor het risico op elektrostatische schade of interferentie minimaal is.
- **Minder risico op besmetting:** Deze wegwerpmouwafdekkingen zijn ook gemaakt van lichtgewicht CleanTough™-materiaal dat weinig pluist, voor extra comfort en een lager besmettingsrisico.
- **Geoptimaliseerde pasvorm:** Ze hebben ook een elastische opening, zodat dragers een stevige, veilige pasvorm hebben.



Key Features and Benefits

- **Langere lengte (480 mm):** betere bescherming en bedekking
- **Antistatische coating:** gecontroleerde elektrostatische dissipatie
- **Lichtgewicht CleanTough™ materiaal dat weinig pluist:** minder risico op vervuiling

Sectoren

- Gecontroleerde en kritieke omgevingen
- Productie en productie
- Farmaceutische productie
- Productie binnen de biotechnologie
- Productie van medische hulpmiddelen





BioClean-D™ beschermhoezen BDSC-L

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiaal	CleanTough™
Certificaten	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Normen	ASTM F739, Partial Body Protection Only, CE 0598, EN 1149-5:2008, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 19935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 14325, Categorie III, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009
Overzicht verpakkingen	30 stuks per verzegelde PE-binnenzak; één binnenzak per verzegelde PE-buitenzak; zes buitenzakken per gevoerd karton (180 stuks)
Land van oorsprong	China
Cleanroom-klasse	ISO-klasse 4
Houdbaarheidstermijn	Five (5) years from date of manufacture.
Constructie	Bound seams with single needle stitching

RESULTAAT TEST VOOR DEELTJESVERLIES

TEST	RESULTAAT
Deeltjesverlies (trommeltest van Helmke)	<0,5Qm (telling/cm ²) <260

RESULTATEN ASTM F739-12-TESTMETHODE

GENEESMIDDEL	Gemiddelde doorbraaktijd, minuten Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISPLATINE	>240
CARMUSTINE	<6
CYCLOFOSFAMIDE	217 (275,162,215)
DOXORUBICINE HYDROCHLORIDE	>240
5-FLUORO-URACIL	>240
METHOTREXAAT	>240
ETOPOSIDE	>240
PACLITAXEL	<10
THIOTEPA	30 (28,30,33)

Resultaten verkregen onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden door een extern erkend laboratorium.

MAATTABEL

Universele lange lengte min. 480mm



BioClean-D™ beschermhoezen BDSC-L

RESULTATEN MATERIAALPRESTATIETEST

TEST	RESULTAAT	PRESTATIEKLASSE
Schuurweerstand	10 to 100 cycles	1
Weerstand tegen buigen en scheuren	5,000 to 15,000 cycles	3
Perforatieweerstand	8 N	1
Trapezoidale scheursterkte in de dwarsrichting	CD 29.3 N	2
Trapezoidale scheursterkte in de lengterichting	MD 55.5 N	3
Treksterkte in dwarsrichting	CD 48 N	1
Treksterkte in de lengterichting	MD 97 N	2
Vloeistofafstotend - 30% H ₂ SO ₄	96.3%	3
Vloeistofafstotend - 10% NaOH	97.6%	3
Vloeistofafstotend - O-xyleen	95.7%	2
Vloeistofafstotend - Butaan-1-ol	96.6%	3
Vloeistofpenetratie - 30% H ₂ SO ₄	0%	3
Vloeistofpenetratie - 10% NaOH	0%	3
Vloeistofpenetratie - O-xyleen	0%	3
Vloeistofpenetratie - Butaan-1-ol	0%	3
Naadsterkte ²	70 N	2
Halveringstijd van elektrostatische ladingen, t ₅₀ (sec.)	0.07	GESLAAGD

1. Seam not destroyed

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Regio Europa, Midden-Oosten en Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Aziatisch-Pacifische Regio

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Regio Noord-America

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latijns-America en de Caribische Regio

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australië

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



CE 0598



EN 1149-5



TYPE PB [6] TYPE PB [6]

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

Raadpleeg het productvalidatiepakket of neem contact op met de klantenservice van Ansell voor specifieke gegevens over het gebruik van kleding als bescherming tegen cytotoxische geneesmiddelen. Kleding voor bescherming tegen dergelijke geneesmiddelen moeten specifiek geselecteerd worden voor het soort chemicaliën dat wordt gebruikt.

