

## Cagoule - Plus longue - Non stérile

La cagoule jetable BioClean-D avec conception en trois pièces assure un ajustement parfait. Faite de tissu CleanTough léger antistatique pour un confort accru, la cagoule est dotée d'un empiècement très long pour une protection maximale lorsqu'elle est portée avec une combinaison avec col et d'une ouverture élastique à l'avant et à bords renforcés pour éviter la contamination de l'environnement contrôlé.

\* Veuillez communiquer avec le service à la clientèle d'Ansell pour connaître les temps de perméation spécifiques des produits chimiothérapeutiques et obtenir des recommandations.

### Key Features and Benefits

- Empiècement très long pour une protection maximale
- Tissu CleanTough léger et peu pelucheux
- Protection supérieure contre les DES

### Secteurs industriels

- Environnements Contrôlés et Critiques
- Production et Fabrication
- Fabrication de produits pharmaceutiques
- Fabrication en biotechnologie
- Fabrication d'instruments médicaux



## TECHNICAL DATA SHEET

### PRODUCT INFORMATION

<b>Matériau</b>	CleanTough™
<b>Normes de vérification</b>	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
<b>Normes</b>	ASTM F739, Partial Body Protection Only, CE 0598, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2008, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 14325, Catégorie III, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009
<b>Présentation de l'emballage</b>	20 unités par sac intérieur scellé en polyéthylène; un sac intérieur par sac extérieur scellé en polyéthylène; six sacs extérieurs par boîte doublée (120 unités)
<b>Pays d'origine</b>	Chine
<b>Classe de salle blanche</b>	ISO de classe 4
<b>Durée de conservation</b>	Five (5) years from date of manufacture.
<b>Construction</b>	Bound seams with single needle stitching

### PARTICULES AÉROPORTÉES - RÉSULTAT DE TEST

ESSAI	RÉSULTAT
Particules aéroportées (test du tambour de Helmke)	à%¥ 0.5ÂQm (comptes/min) <2000

### MÉTHODE D'ESSAI ASTM F739-12, RÉSULTATS

MÉDICAMENT	Temps de passage moyen (MBT), minutes Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm <sup>2</sup> /min
CISPLATINE	>240
CARMUSTINE	<6
CYCLOPHOSPHAMIDE	217 (275,162,215)
DOXORUBICINE HYDROCHLORIDE	>240
5-FLUOROURACILE	>240
MÉTHOTREXATE	>240
ÉTOPOSIDE	>240
PACLITAXEL	<10
THIOTÉPA	30 (28,30,33)

Résultats obtenus dans des conditions de laboratoire contrôlées, par un laboratoire d'essai externe agréé.

### TABLEAU DES TAILLES

Universelle

## RÉSULTATS AUX ESSAIS DE PERFORMANCE DU MATÉRIAU

ESSAI	RÉSULTAT	CLASSE DE PERFORMANCE
Résistance à l'abrasion	10 to 100 cycles	1
Résistance à la craquelure par flexion	5,000 to 15,000 cycles	3
Résistance à la perforation	8 N	1
Résistance à la déchirure trapézoïdale (sens travers)	CD 29.3 N	2
Résistance à la déchirure trapézoïdale (sens machine)	MD 55.5 N	3
Résistance à la traction (sens travers)	CD 48 N	1
Résistance à la traction (sens machine)	MD 97 N	2
Déperlanche aux liquides - 30 % H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	96.3%	3
Déperlanche aux liquides - 10 % NaOH	97.6%	3
Déperlanche aux liquides - Oxyène	95.7%	2
Déperlanche aux liquides - Butanol	96.6%	3
Pénétration par des liquides - 30 % H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	0%	3
Pénétration par des liquides - 10 % NaOH	0%	3
Pénétration par des liquides - Oxyène	0%	3
Pénétration par liquide - Butanol	0%	3
Résistance des coutures <sup>2</sup>	70 N	2
Temps de décélération de la charge électrostatique, t <sub>50</sub> (secondes)	0.07	RÉUSSITE

1. Seam not destroyed

## INFORMATION DE COMMANDE

	TAILLE	Universelle
BDHD-L	NO DE RÉAPPROVISIONNEMENT	BDHD-L

Pour en savoir plus, visitez le site [www.Ansell.com](http://www.Ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
Télé. : +32 (0) 2 528 74 01

### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
Tél. : +603 8310 6688  
Télé. : +603 8310 6699

### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
US Tél. : 1 800 800-0444  
US Téléc. : 1 800 800-0445  
CA Tél. : 1 800 363 8340

### Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.  
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
Tél. : +61 1800 337 041  
Télé. : +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
Tél. : +44 1638 663338  
Télé. : +44 1638 668890

Normes de performance et conformité aux règlements



CE 0598



TYPE PB (6) TYPE PB (6)

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles <sup>™</sup> et <sup>®</sup> sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2024. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

Veillez consulter la trousse de validation des produits ou communiquer avec le service à la clientèle d'Ansell pour obtenir des données précises quant à l'utilisation des vêtements avec des médicaments cytotoxiques. Les vêtements de protection contre de tels médicaments doivent être choisis spécifiquement selon le type de produits chimiques utilisés.