

Gants médicaux durables et jetables, offrant une protection robuste et prolongée des mains

- **Défenses renforcées** : Ces gants d'examen médical en latex sont dotés de doigts (0,32 mm/12,6 mil) et d'une paume (0,25 mm/9,8 mil) épais, ce qui leur confère une résistance et une durabilité supérieures à celles des gants d'examen standard.
- **Confort élevé** : Grâce à leur composition souple et élastique, ces gants en latex épais procurent à l'utilisateur une sensation et une tenue confortables.
- **Protection élargie** : Ces gants sont également conçus avec une manchette allongée, offrant une protection supplémentaire de l'avant-bras et du poignet.



ATTENTION : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.

Secteurs industriels

- Produits chimiques
- Sciences de la vie
- Automobile
- Soins de santé
- Sauvetage et lutte contre l'incendie

Recommandé pour

- Déballage de marchandises en vrac
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Transport de matières premières
- Entretien du mobilier et de l'équipement de laboratoire
- Inspection (ramassage, vérification et marquage)
- Applications cliniques à risque élevé
- Protection supplémentaire sur le poignet et l'avant-bras

FICHE TECHNIQUE

	Fiche Produit
Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Surface externe du gant	Doigts texturés
Normes de vérification	EN ISO 13485:2012
Certification du produit	ASTM D3578, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade, EU Food Contact Approved
Présentation de l'emballage	50 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 500 gants par carton
Directives d'entreposage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Segmentation des produits	Risque élevé
Antistatique	Non testé
Sans silicone	Non

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs typiques		Méthode d'essai
Longueur (mm/po)	300 / 12		ASTM D3767,EN 420
Taux de micro-trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Épaisseur de paume (mm/mils)	0.25 / 9.8		ASTM D3767,EN 420
Épaisseur des doigts (mm/mils)	0.32 / 12.6		ASTM D3767,EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Résistance à la traction (MPa)	21	18	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 750	≥ 700	ASTM D412

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)
Code de produit	UL-315-S	UL-315-M	UL-315-L	UL-315-XL

Normes de performance et conformité aux règlements



Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Tél. : +603 8310 6688
Téléc. : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
Tél. : 1 800 800-0444
Téléc. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Téléc. : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles "™" et "®" sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

Ansell