

# Dieser kosteneffiziente Reinraumhandschuh aus Latex bietet einen herausragenden Komfort bei längeren Tragezeiten.

Der für eine einfache Doppelbehandschuh konzipierte sterile Reinraumhandschuh BioClean Prelude aus Latex zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Flexibilität für hohen Tragekomfort, Fingerbeweglichkeit und längere Tragezeiten aus. Die strukturierte Oberfläche des naturfarbenen Latexhandschuhs mit einer Länge von 300 mm bewirkt eine größere Griffsicherheit; sein Rollrand sichert einen festen Sitz am Arm.

## HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- Puderfrei
- Rollrand
- Einfache Doppelbehandschuhung
- Keine Partikel freisetzende EasyTear™-Verpackung

## Industrien

- Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche
- Produktion und Herstellung
- Labor und F & E
- Sterilisationsabteilung



## TECHNISCHES DATENBLATT

	Produktinformation
Material	Naturgummilatex
Farbe	Naturfarben
Form	Beidseitig tragbar
Manschette	Rollrand
Produktion/QMS-Prüfungsstandards	ISO 14001, NEBB Certified Cleanrooms
Gesetzesvorschriften	CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III
Verpackung	1 Paar/PE-Innenbeutel; 1 Beutel/verschweißter PE-EasyTear™-Beutel; 10 Beutel/verschweißter PE-Außenbeutel; 20 Außenbeutel (200 Paar)/Umkarton
Lagerung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, trocken und in der Originalverpackung aufbewahren. Von Ozonquellen fernhalten. Wenn die Produkte wie angegeben ordnungsgemäß gelagert werden, verlieren sie weder ihre Leistung noch verändern sie ihre Eigenschaften wesentlich. Wenn Produkte durch Alterung oder Lagerung beeinträchtigt werden könnten, ist das Verfallsdatum auf den Verpackungen angegeben.
Herkunftsland	Malaysia
Erhältliche Größen	XS (5-5.5), S (6-6.5), M (7-7.5), L (8-8.5), XL (9), XXL (10)
Pudergehalt	Pudernfrei
Außenfläche des Handschuhs	Texturierte Fingerspitzen und Handfläche
Internal Glove Surface	Chloriniert
Sterilisationsverfahren	GAMMA-Bestrahlung (25 kGy)
Sterilisierungsmindstdosis	25kGy
Sterilisationsvertrauensgrad (SAL-Wert)	10 <sup>-6</sup>
Reinraumklasse	Klasse 10/ISO Klasse 4 & EU GMP Grad A/B und andere sterile Reinräume
Haltbarkeit	Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum.
Proteingehalt	Max. 50 µg/g Gesamtgehalt an extrahierbaren Proteinen
Antistatisch	Nein

Physikalische Eigenschaften							Testverfahren
Größen	XS (5-5,5)	S (6-6,5)	M (7-7,5)	L (8-8,5)	XL (9)	XXL (10)	EN ISO 21420
Länge (mm/in)	300 / 12						
Handflächenbreite (mm/in)	77/3	83/3,2	95/3,7	106/4,1	112/4,4	118/4,6	
Freiheit von Mikrolöchern	AQL-Wert: 1,5, Leistungsstufe 2						EN 374-2
Typischer Partikelgehalt $\geq 0,5\mu\text{m}$ (Counts/cm <sup>2</sup> )	< 1500						TEST-RP-CC005.4
Ziel (Einzelwand) der Innenhand (mm/mil)	0.17 / 6.69						EN 455-2
Ziel (Einzelwand) der Finger (mm/mil)	0.20 / 7.87						EN 455-2
Ziel (Einzelwand) der Finger (mm/mil)	0.11 / 4.33						EN 455-2
Kraft beim Bruch (N) während der Alterung	$\geq 6$ N						EN 455-2

## IONENGEHALT

Konzentration in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Typisch	Konzentration in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Typisch
Ammonium	Available on File	Nitrat	0.67
Bromid	Available on File	Nitrit	0.67
Kalzium	0.37	Phosphat	0.07
Chlorid	0.97	Kalium	0.03
Fluorid	Available on File	Natrium	0.02
Lithium	Available on File	Sulfat	Available on File
Magnesium	0.003	Zink	Available on File

## BESTELLINFORMATIONEN

GRÖSSE	XS (5-5,5)	S (6-6,5)	M (7-7,5)	L (8-8,5)	XL (9)	XXL (10)
NACHBESTELLUNGSPRÄFIX	BPSL-5065	BPSL-6065	BPSL-7075	BPSL-8085	BPSL-9090	BPSL-1010

## LEISTUNGSSTANDARDS UND EINHALTUNG VON GESETZEN, VORSCHRIFTEN UND NORMEN



### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

#### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
US Tel.: +1 800 800 0444  
US Fax: +1 800 800 0445  
CA Tel.: +1 800 363 8340

#### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australien

Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### Russland

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890