Cappa BioClean-D™ - Sterile S-BDHD-L

Cappuccio protettivo sterile a lunghezza estesa, che offre una protezione personale più completa

- **Protezione aggiuntiva:** Il cappuccio protettivo sterile BioClean-D™ Hood S-BDHD-L, grazie alla sua maggiore lunghezza, offre una maggiore copertura quando viene indossato con una tuta di protezione.
- **Riduzione dei rischi di contaminazione:** Grazie alla leggerezza del materiale, i rischi di contaminazione sono ridotti al minimo.
- **Proprietà di dissipazione elettrostatica:** Il materiale utilizzato è rivestito di materiale antistatico, che impedisce l'accumulo di elettricità statica e consente una dissipazione controllata dell'elettricità statica.
- **ATTENZIONE:** Contattare il Servizio Clienti Ansell per conoscere i tempi di permeazione dei farmaci chemioterapici e le raccomandazioni specifiche.

Key Features and Benefits

- **Lunghezza estesa:** copertura protettiva più completa
- **Materiale leggero e a bassa lanugine:** minori rischi di contaminazione
- **Proprietà ESD:** riduzione del rischio di interferenze o danni elettrostatici.

Industrie

- Ambienti controllati e critici
- Produzione e produzione
- Produzione farmaceutica
- Manifatturiero in biotecnologia
- Produzione di dispositivi medici

WWW.ANSELL.COM

Ansell

Cappa BioClean-D™ - Sterile S-BDHD-L

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiale	CleanTough™
Standard di audit	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Standard	ASTM F739, Partial Body Protection Only, CE 0598, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2008, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 14325, ISO 11137-1:2006, Categoria III, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009
Quadro generale confezionamento	Un pezzo per sacchetto interno sigillato in PE; 20 sacchetti interni per sacchetto esterno sigillato in PE; sei sacchetti esterni per scatolone (120 pezzi)
Paese di origine	Sri Lanka
Metodo di sterilizzazione	Raggi GAMMA (25 kGy)
Dose minima sterilizzazione	25kGy
Livello di garanzia della sterilità	10^{-6}
Durata	Three (3) years from date of manufacture.
Costruzione	Bound seams with single needle stitching

RISULTATI DEL TEST DI DIFFUSIONE DI PARTICELLE

TEST	RISULTATO
Diffusione di particelle (Helmke Drum Test)	≥0,5Qm (conte/min) <2000

RISULTATI METODO DI PROVA ASTM F739-12

FARMACO	Tempo medio di permeazione, minuti Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm² /min
CISPLATINO	>240
CARMUSTINA	<6
CICLOFOSFAMIDE	217 (275,162,215)
DOXORUBICINA CLORIDRATO	>240
5-FLUOROURACILE	>240
METOTREXATO	>240
ETOPOSIDE	>240
PACLITAXEL	<10
TIOTEPA	30 (28,30,33)

Risultati ottenuti in condizioni di laboratorio controllate, da laboratorio di prova esterno accreditato.

TABELLA TAGLIE

Universal

Cappa BioClean-D™ - Sterile S-BDHD-L

RISULTATI DEI TEST SULLE PRESTAZIONI DEI MATERIALI

TEST	RISULTATO	CLASSE PRESTAZIONE
Resistenza all'abrasione	10 to 100 cycles	1
Resistenza alla screpolatura su piegatura	5,000 to 15,000 cycles	3
Resistenza alla perforazione	8 N	1
Resistenza allo strappo trapezoidale direzione trasversale (CD)	CD 29.3 N	2
Resistenza allo strappo trapezoidale direzione macchina (MD)	MD 55.5 N	3
Resistenza alla trazione direzione trasversale (CD)	CD 48 N	1
Resistenza alla trazione direzione macchina (MD)	MD 97 N	2
Repellenza ai liquidi – 30% H_2SO_4	96.3%	3
Repellenza ai liquidi - 10% NaOH	97.6%	3
Repellenza ai liquidi - O-xilene	95.7%	2
Repellenza ai liquidi - Butan-1-olo	96.6%	3
Penetrazione dei liquidi – 30% H_2SO_4	0%	3
Penetrazione dei liquidi - 10% NaOH	0%	3
Penetrazione dei liquidi - O-xilene	0%	3
Penetrazione dei liquidi - Butan-1-olo	0%	3
Resistenza cucitura[2]	70 N	2
Tempo di dimezzamento della carica elettrostatica, t_{50} (sec)	0.07	SUPERATO

1. Seam not destroyed

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

	TAGLIA	Universal
BDHD-L	RIORDINE N.	S-BDHD-L

Standard delle prestazioni e conformità normativa

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Region del Nord America
Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

America Latina e Caraibi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +441638 668890

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

Consultare il pacchetto di convalida del prodotto o contattare il servizio clienti Ansell per dati specifici sugli indumenti da usare con farmaci citotossici. Gli indumenti utilizzati per protezione contro i farmaci devono essere selezionati specificamente per il tipo di sostanze chimiche utilizzate.