BioClean-D™

Tuta integrale BioClean-D sterile con colletto S-BDCCT

Tuta integrale con colletto - Sterile

La tuta integrale BioClean-D con colletto è dotata di cerniera frontale con patta protettiva, zona posteriore, polsini e caviglie elasticizzati e occhielli elastici per i pollici per garantire una tenuta sicura. Il materiale CleanTough antistatico leggero a basso rilascio lanuginoso offre comfort e protezione da una vasta gamma di sostanze chimiche.

Contattare il Servizio Clienti Ansell per raccomandazioni specifiche ed i tempi di permeazione dei farmaci chemioterapici.

Key Features and Benefits

- Materiale CleanTough antistatico leggero a basso rilascio lanuginoso
- Occhielli elastici per i pollici per garantire una tenuta sicura
- Cerniera con copertura sigillabile
- Zona posteriore, polsini e caviglie elasticizzati

Industrie

- Ambienti controllati e critici
- Produzione e produzione
- Produzione farmaceutica
- Manifatturiero in biotecnologia
- Produzione di dispositivi medici

Tuta integrale BioClean-D sterile con colletto S-BDCCT

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiale	CleanTough™
Standard di audit	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Standard	EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, ISO 16602:2007 + A1:2012, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 14325, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, EN 7854, EN 13934-1, EN 6530, EN 1149-5:2018, Categoria III, CE 0598
Quadro generale confezionamento	Un pezzo per sacchetto sigillato interno in PE; un sacchetto interno per sacchetto sigillato esterno in PE; 20 sacchetti esterni per scatolone (20 pezzi). Nota: taglie XXXL, XXXXL, 5XL, 6XL, e 7XL 15 pezzi per cartone e soggette a una quantità minima d'ordine e a tempi di consegna
Paese di origine	Cina
Durata	Three (3) years from date of manufacture.
Costruzione	Bound seams with single needle stitching

RISULTATI DEL TEST DI DIFFUSIONE DI PARTICELLE

TEST	RISULTATO
Diffusione di particelle (Helmke Drum Test)	≥0,5Qm (conte/min) <2000

RISULTATI METODO DI PROVA ASTM F739-12

FARMACO	Tempo medio di permeazione, minuti Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm² /min
CISPLATINO	>240
CARMUSTINA	<6
CICLOFOSFAMIDE	217 (275,162,215)
DOXORUBICINA CLORIDRATO	>240
5-FLUOROURACILE	>240
METOTREXATO	>240
ETOPOSIDE	>240
PACLITAXEL	<10
TIOTEPA	30 (28,30,33)

Risultati ottenuti in condizioni di laboratorio controllate, da laboratorio di prova esterno accreditato.

TABELLA TAGLIE

S-BDCCT-S; Taglia: S, Torace: 84-92 cm (33"-36"), Altezza: 164-170 cm (5'4"-5'6")
S-BDCCT-M; Taglia: M, Torace: 92-100 cm (36"-39"), Altezza 170-176 cm (5'6"-5'9")
S-BDCCT-L; Taglia: L, Torace: 100-108 cm (39"-42"), Altezza: 176-182 cm (5'9"-6'0")
S-BDCCT-XL; Taglia: XL, Torace: 108-116 cm (42"-45"), Altezza: 182-188 cm (6'0"-6'2")
S-BDCCT-XXL; Taglia: XXL, Torace: 116-124 cm (45"-48"), Altezza: 188-194 cm (6'2"-6'4")
S-BDCCT-XXXL; Taglia: XXXL, Torace: 124-132 cm (48"-51"), Altezza: 194-200 cm (6'4"-6'6")
S-BDCCT-XXXXL; Taglia: XXXXL, Torace: 132-140 cm (51"-54"), Altezza: 200-206 cm (6'6"-6'8")
S-BDCCT-5XL; Taglia: 5XL, Torace: 140-148 cm (54"-57"), Altezza: 206-212 cm (6'8"-6'10")
S-BDCCT-6XL; Taglia: 6XL, Torace: 148-156 cm (58"-61"), Altezza: 212-218 cm (6'10"-6'12")
S-BDCCT-7XL; Taglia: 7XL, Torace: 156-164 cm (61"-64"), Altezza: 218-224 cm (7'1"-7'3")

Tuta integrale BioClean-D sterile con colletto S-BDCCT

RISULTATI DEI TEST SULLE PRESTAZIONI DEI MATERIALI

TEST	RISULTATO	CLASSE PRESTAZIONE
Resistenza all'abrasione	10 to 100 cycles	1
Resistenza alla screpolatura su piegatura	5,000 to 15,000 cycles	3
Resistenza alla perforazione	8 N	1
Resistenza allo strappo trapezoidale direzione trasversale (CD)	CD 29.3 N	2
Resistenza allo strappo trapezoidale direzione macchina (MD)	MD 55.5 N	3
Resistenza alla trazione direzione trasversale (CD)	CD 48 N	1
Resistenza alla trazione direzione macchina (MD)	MD 97 N	2
Repellenza ai liquidi – 30% H_2SO_4	96.3%	3
Repellenza ai liquidi - 10% NaOH	97.6%	3
Repellenza ai liquidi - O-xilene	95.7%	2
Repellenza ai liquidi - Butan-1-olo	96.6%	3
Penetrazione dei liquidi – 30% H_2SO_4	0%	3
Penetrazione dei liquidi - 10% NaOH	0%	3
Penetrazione dei liquidi - O-xilene	0%	3
Penetrazione dei liquidi - Butan-1-olo	0%	3
Perdita di tenuta verso l'interno di aerosol di particelle sottili[1]	Pass	N/A
Resistenza alla penetrazione dello spray (Prova in nebbia) [1]	Pass	N/A
Resistenza cucitura[2]	70 N	2
Tempo di dimezzamento della carica elettrostatica, t_{50} (sec)	0.07	SUPERATO

1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.
2. Seam not destroyed

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

	TAGLIA	Tuta integrale sterile con colletto BioClean-D	Tuta integrale sterile con colletto BioClean-D
S-BDCCT	RIORDINE N.	S-BDCCT-S, S-BDCCT-M, S-BDCCT-L, S-BDCCT-XL, S-BDCCT-XXL	S-BDCCT-XXXL, S-BDCCT-XXXXL, S-BDCCT-5XL, S-BDCCT-6XL, S-BDCCT-7XL

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Region del Nord America
Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

America Latina e Caraibi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +441638 668890

Standard delle prestazioni e conformità normativa

TYPE 5 TYPE 6 CE 0598

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

Consultare il pacchetto di convalida del prodotto o contattare il servizio clienti Ansell per dati specifici sugli indumenti da usare con farmaci citotossici. Gli indumenti utilizzati per protezione contro i farmaci devono essere selezionati specificamente per il tipo di sostanze chimiche utilizzate.