

一次性氯丁橡胶无菌手套, 适用于 100 级(ISO5)/A 级 洁净室环境

- 双层穿戴性能: TouchNTuff® 73-500 无乳胶无菌手套设计便于轻松穿戴, 非常适用于双层穿戴应用
- 专业防护: 这款氯丁橡胶洁净室手套具有出色的化学品飞溅防护性能, 可抵御多种危险品的侵袭
- 降低过敏风险: 这款手套还不含乳胶蛋白和化学促进剂, 降低了穿戴者发生 I 型或 IV 型过敏反应的风险
- 无菌保证: 这款洁净室手套还经过伽马射线辐照灭菌, 无菌保证水平 (SAL) 为 10-6



关键特征和优势

- 100 级(ISO 5)洁净室兼容性: 确保洁净度
- 无乳胶、无化学促进剂: 降低过敏风险
- 耐磨氯丁橡胶配方: 提供化学品飞溅防护, 经久耐用

行业

- 制药业
- 医疗器械制造业
- 实验室研究与开发
- 受控和关键环境
- 生产和制造

建议用于

- 包装和贴标签
- 洁净室清洁和准备
- 取样和处理

技术数据表

产品信息	
材料	氯丁橡胶(聚氯丁二烯)
颜色	奶油色
形状	符合解剖形态的弯指手套
袖口	采用SUREFIT™技术卷边
生产/质量管理体系审核标准	ISO 9001:2015
监管	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, III类, UKCA
包装	每副手套单独包装, 每小包 10副, 每大包 5小包, 每箱 4大包, 每箱 200副手套
原产国	斯里兰卡
可选尺寸	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
粉末含量	无粉
外层手套表面	光滑
Internal Glove Surface	采用DERMASHIELD™技术的聚合物涂层
灭菌方法	伽马辐照(25 kGy)
无尘室兼容性	100级/ ISO 5级/ A级
保质期	5年
经测试可用于化疗药物	是, 符合ASTM D6978标准(未列入美国FDA 510k清单)
蛋白质水平	不适用:不含天然胶乳
抗静电性	否

物理性质		测试方法
长度(毫米/英寸)	300 / 12	EN ISO 21420 ASTM D3767
无孔洞	0.65 AQL	EN 455-1/ASTM D3577
典型粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ (计数/平方厘米)	≤ 2500	IEST-RP-CC005.4
最小单层手掌厚度(毫米/密耳)	0.15 / 5.90	EN ISO 21420/ASTM D3767
最小单层手指厚度(毫米/密耳)	0.16 / 6.29	EN 420/ASTM D3767
最小单层袖口厚度(毫米/密耳)	0.14 / 5.51	EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	17	ASTM D412-06a
老化期间极限抗拉强度(兆帕)	12	ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	9	EN 455-2
老化期间断裂强力(牛)	9	EN 455-2

订购信息

尺码	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
追加订购编号	73500055	73500060	73500065	73500070	73500075	73500080	73500085	73500090

性能标准与监管合规



欲了解更多信息, 请访问我们的网站www.ansell.com, 或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲

安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01

亚太地区

安思尔全球贸易中心 (Ansell Global Trading Center)
(马来西亚) 私人有限公司
电话: +603 8310 6688
传真: +603 8310 6688

北美地区

安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)
US 电话: +1 800 800 0444
US 传真: +1 800 800 0445
CA 电话: +1 800 363 8340
拉丁美洲和加勒比地区
安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V)
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

澳大利亚

安思尔有限公司 (Ansell Limited) 地址
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
电话: +44 1638 663338
传真: +44 1638 668890

技术

