

Nesterilní jednorázové návleky s delší délkou rukávů pro zvýšenou osobní ochranu

- **Zvýšená ochrana:** BioClean-D™ návleky BDSC-L nesterilní návleky jsou delší než standardní alternativy Ansell (průměrná délka 480 mm), takže poskytují větší pokrytí přes paže.
- **ESD vlastnosti:** jejich tkanina je opatřena antistatickou vrstvou, což minimalizuje riziko elektrostatického poškození nebo rušení.
- **Snížení rizika kontaminace:** Tyto jednorázové návleky jsou rovněž vyrobeny z lehkého materiálu CleanTough™ s nízkým obsahem žmolků, což zvyšuje pohodlí a snižuje riziko kontaminace.
- **Optimalizovaný střih:** Mají také elastický otvor, který uživatelům nabízí pevné a bezpečné uchycení.



Key Features and Benefits

- **Větší délka (480 mm):** lepší ochrana a pokrytí
- **Antistatický povlak:** řízený elektrostatický rozptyl
- **Lehký materiál CleanTough™ s nízkým obsahem žmolků:** menší riziko kontaminace

Průmyslová odvětví

- Kontrolovaná a kritická prostředí
- Produkce a výroba
- Farmaceutická výroba
- Biotechnologická výroba
- Výroba zdravotnických přístrojů





Kryty rukávů BioClean-D™ BDSC-L

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiál	CleanTough™
Kontrolní standardy	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Standardy	ASTM F739, Partial Body Protection Only, CE 0598, EN 1149-5:2008, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 19935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 14325, Kategorie III, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009
Přehled balení	30 ks v zataveném vnitřním polyetylenovém sáčku; 1 vnitřní sáček v zataveném vnějším polyetylenovém sáčku; 6 vnějších sáčků na vyztužený karton (180 ks)
Země původu	Čína
Čisté prostory – třída	ISO třída 4
Životnost při uskladnění	Five (5) years from date of manufacture.
Konstrukce	Bound seams with single needle stitching

VÝSLEDKY TESTU ODLUČOVÁNÍ ČÁSTIC

TEST	VÝSLEDEK
Odlučování částic (Helmke Drum Test)	$\geq 0,5 \text{ Qm (počet/cm}^2\text{) } < 260$

VÝSLEDKY TESTOVACÍ METODY ASTM F739-12

LÉČIVO	Průměrná doba průniku (minuty) Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISPLATINA	>240
KARMUSTINA	<6
CYKLOFOSFAMID	217 (275,162,215)
DOXORUBICIN HYDROCHLORID	>240
5-FLUOROURACIL	>240
METHOTREXÁT	>240
ETOPOSID	>240
PAKLITAXEL	<10
THIOTEPA	30 (28,30,33)

Výsledky dosažené za kontrolovaných laboratorních podmínek akreditovanou externí zkušební laboratoří.

TABULKA VELIKOSTÍ

Univerzální dlouhá délka min. 480 mm



Kryty rukávů BioClean-D™ BDSC-L

VÝSLEDKY TESTU VÝKONU MATERIÁLU

TEST	VÝSLEDEK	VÝKONOVÁ TŘÍDA
Odolnost proti oděru	10 to 100 cycles	1
Odolnost proti praskání kabelu	5,000 to 15,000 cycles	3
Odolnost proti propíchnutí	8 N	1
Trapézová odolnost proti roztržení v příčném směru (CD)	CD 29.3 N	2
Trapézová odolnost proti roztržení ve směru stroje (MD)	MD 55.5 N	3
Pevnost v tahu v příčném směru (CD)	CD 48 N	1
Pevnost v tahu ve směru stroje (MD)	MD 97 N	2
Odpuzování kapalin – 30% H ₂ SO ₄	96.3%	3
Odpuzování kapalin – 10% NaOH	97.6%	3
Odpuzování kapalin – o-xylen	95.7%	2
Odpuzování kapalin – butanol	96.6%	3
Průnik kapalin – 30% H ₂ SO ₄	0%	3
Průnik kapalin – 10% NaOH	0%	3
Průnik kapalin – o-xylen	0%	3
Průnik kapalin – butanol	0%	3
Síla švu ²	70 N	2
Poločas poklesu elektrostatického náboje, t ₅₀ (s)	0.07	ÚSPĚŠNÉ

1. Seam not destroyed

Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami



CE 0598



TYPE PB [6] TYPE PB [6]

Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrálie

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Británie

Ansell Nitritex
Tel.: +44 1638 663338
Fax: +44 1638 668890

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

Pro bližší informace týkající se používání oděvu s cytotoxickými látkami si prosím přečtěte ověřovací balíček produktu nebo kontaktujte zákaznickou službu společnosti Ansell. Oděvy použité jako ochrana proti takovým látkám musí být zvolené s ohledem na typ použité chemikálie.

Ansell