

Ochranný oblek s límcem – sterilní

Ochranný oblek s límcem BioClean-D disponuje předním zipem s ochranným překrytím, elastickým upevněním na zadní části, manžetách a kotnících. Smyčky na palce zajišťují bezpečné upevnění. Lehký, antistatický materiál CleanTough s nízkou úrovní pouštění vláken poskytuje pohodlí a ochranu proti široké škále chemikálií.

Informace o době průniku specifického chemoterapeutika a příslušná doporučení poskytne na vyžádání zákaznická služba společnosti Ansell.

Key Features and Benefits

- Lehký, antistatický materiál CleanTough s nízkou úrovní pouštění vláken
- Palcové smyčky pro zajištění bezpečného upevnění
- Zip s uzavíratelným překrytím
- Elastická záďová část, manžety a kotníky

Průmyslová odvětví

- Kontrolovaná a kritická prostředí
- Produkce a výroba
- Farmaceutická výroba
- Biotechnologická výroba
- Výroba zdravotnických přístrojů





BioClean-D sterilní ochranný oblek s límcem S-BDCCT

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiál	CleanTough™
Kontrolní standardy	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Standardy	EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, ISO 16602:2007 + A1:2012, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 14325, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, EN 7854, EN 13934-1, EN 6530, EN 1149-5:2018, Kategorie III, CE 0598
Přehled balení	1 ks v zataveném vnitřním polyetylenovém sáčku; 1 vnitřní sáček v zataveném vnějším polyetylenovém sáčku; 20 vnějších sáčků na vyztužený karton (20 ks). Upozornění: velikosti XXXL, XXXXL, 5XL, 6XL a 7XL po 15 kusech na karton a podmínkou je objednávka minimálního množství a dodací lhůta
Země původu	Čína
Životnost při uskladnění	Three (3) years from date of manufacture.
Konstrukce	Bound seams with single needle stitching

VÝSLEDKY TESTU ODLUČOVÁNÍ ČÁSTIC

TEST	VÝSLEDEK
Odlučování částic (Helmke Drum Test)	$\geq 0,5 \text{ Qm (počet/min)} < 2\,000$

VÝSLEDKY TESTOVACÍ METODY ASTM F739-12

LÉČIVO	Průměrná doba průniku (minuty) Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached $0,1 \text{ Qg/cm}^2 / \text{min}$
CISPLATINA	>240
KARMUSTINA	<6
CYKLOFOSFAMID	217 (275,162,215)
DOXORUBICIN HYDROCHLORID	>240
5-FLUOROURACIL	>240
METHOTREXÁT	>240
ETOPOSID	>240
PAKLITAXEL	<10
THIOTEPA	30 (28,30,33)

Výsledky dosažené za kontrolovaných laboratorních podmínek akreditovanou externí zkušební laboratoří.

TABULKA VELIKOSTÍ

S-BDCCT-S; Velikost: S, Hrudník: 84–92 cm (33"–36"), Výška: 164–170 cm (5'4"–5'6")
S-BDCCT-M; Velikost: M, Hrudník: 92–100 cm (36"–39"), Výška: 170–176 cm (5'6"–5'9")
S-BDCCT-L; Velikost: L, Hrudník: 100–108 cm (39"–42"), Výška: 176–182 cm (5'9"–6'0")
S-BDCCT-XL; Velikost: XL, Hrudník: 108–116 cm (42"–45"), Výška: 182–188 cm (6'0"–6'2")
S-BDCCT-XXL; Velikost: XXL, Hrudník: 116–124 cm (45"–48"), Výška: 188–194 cm (6'2"–6'4")
S-BDCCT-XXXL; Velikost: XXXL, Hrudník: 124–132 cm (48"–51"), Výška: 194–200 cm (6'4"–6'6")
S-BDCCT-XXXXL; Velikost: XXXXL, Hrudník: 132–140 cm (51"–54"), Výška: 200–206 cm (6'6"–6'8")
S-BDCCT-5XL; Velikost: 5XL, Hrudník: 140–148 cm (54"–57"), Výška: 206–212 cm (6'8"–6'10")
S-BDCCT-6XL; Velikost: 6XL, Hrudník: 148–156 cm (58"–61"), Výška: 212–218 cm (6'10"–6'12")
S-BDCCT-7XL; Velikost: 7XL, Hrudník: 156–164 cm (61"–64"), Výška: 218–224 cm (7'1"–7'3")



BioClean-D sterilní ochranný oblek s límcem S-BDCCT

VÝSLEDKY TESTU VÝKONU MATERIÁLU

TEST	VÝSLEDEK	VÝKONOVÁ TŘÍDA
Odolnost proti oděru	10 to 100 cycles	1
Odolnost proti praskání kabelu	5,000 to 15,000 cycles	3
Odolnost proti propíchnutí	8 N	1
Trapézová odolnost proti roztržení v příčném směru (CD)	CD 29.3 N	2
Trapézová odolnost proti roztržení ve směru stroje (MD)	MD 55.5 N	3
Pevnost v tahu v příčném směru (CD)	CD 48 N	1
Pevnost v tahu ve směru stroje (MD)	MD 97 N	2
Odpuzování kapalin – 30% H ₂ SO ₄	96.3%	3
Odpuzování kapalin – 10% NaOH	97.6%	3
Odpuzování kapalin – o-xylen	95.7%	2
Odpuzování kapalin – butanol	96.6%	3
Průnik kapalin – 30% H ₂ SO ₄	0%	3
Průnik kapalin – 10% NaOH	0%	3
Průnik kapalin – o-xylen	0%	3
Průnik kapalin – butanol	0%	3
Vnitřní únik aerosolů jemných částic ¹	Pass	NEUPLATŇUJE SE
Odolnost proti průniku postřikem (test postřikem) ¹	Pass	NEUPLATŇUJE SE
Síla švu ²	70 N	2
Poločas poklesu elektrostatického náboje, t ₅₀ (s)	0.07	ÚSPĚŠNÉ

1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.

2. Seam not destroyed

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

	VELIKOST	BioClean-D Sterilní ochranný oblek s límcem	BioClean-D Sterilní ochranný oblek s límcem
S-BDCCT	OBJEDNACÍ Č.	S-BDCCT-S, S-BDCCT-M, S-BDCCT-L, S-BDCCT-XL, S-BDCCT-XXL	S-BDCCT-XXXL, S-BDCCT-XXXXL, S-BDCCT-5XL, S-BDCCT-6XL, S-BDCCT-7XL

Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrálie

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Británie

Ansell Nitritex
Tel.: +44 1638 663338
Fax: +44 1638 668890

Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami



TYPE 5



TYPE 6



CE 0598

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

Pro bližší informace týkající se používání oděvu s cytotoxickými látkami si prosím přečtěte ověřovací balíček produktu nebo kontaktujte zákaznickou službu společnosti Ansell. Oděvy použité jako ochrana proti takovým látkám musí být zvolené s ohledem na typ použité chemikálie.

