

Nesterilní ubrousek z polycelulózy

Ubrousky BioClean Oryx™ jsou vytvořeny z hydraulicky splétané polycelulózy. Mají výborné absorpční vlastnosti, jsou hladké, odolné, pevné a mají nízkou úroveň pouštění vláken. Neobsahují optické zjasňovače ani bělicí prostředky a jsou baleny v čistých prostorách dle normy ISO třídy 5 pro zajištění nízké úrovně částic a extrahovatelných látek.


Key Features and Benefits

Neobsahuje optické zjasňovače ani bělicí prostředky

Nízká úroveň pouštění vláken

Mimořádné absorpční vlastnosti

Vynikající pevnost a odolnost



Průmyslová odvětví

- Kontrolovaná a kritická prostředí
- Práce v laboratoři a výzkum
- Produkce a výroba

FYZICKÉ VLASTNOSTI

| | | |
|------------------------|--|--------|
| Síla při roztržení (N) | Machine Direction | 98 |
| | Cross Direction | 42 |
| Absorption | Extrinsic Sorbency Capacity (ml/m ²) | 305.90 |
| | Intrinsic Sorbency Capacity (ml/g) | 4.60 |

| Typical Extractable Ions | | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|-----------|---------|----------|
| | Sodium | Potassium | Magnesium | Calcium | Chloride |
| (µg/cm ²) | 0.422 | 0.038 | 0.116 | 0.228 | 0.07 |

ND = Not Detected, NT = Not Tested

| | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Particle generation (>0.5µm) orbital shake method | 4.6 x 10 ³ /cm ² | | |
| Particle generation Helmke drum method (average counts per minute) | >=0.3µm 1261 DRY / 363 WET* | >=0.5µm 850 DRY / 170 WET* | >=5.0µm 85 DRY / 29 WET* |

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

| | | |
|--------|--------------|-------------------------|
| | VELIKOST | 230mm x 230mm (9" x 9") |
| BOWB 9 | OBJEDNACÍ Č. | BOWB 9 |

Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrálie

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Británie

Ansell Nitritex
Tel.: +44 1638 663338
Fax: +44 1638 668890

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka zodpovídá za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.