

Zuverlässige Schutzprodukte für Reinräume

- Die Ansell Nitrilite®-Reihe bietet zwei Ebenen der Materialreinheit.
- Die in einem kontrollierten, puderfreien Umfeld hergestellten Handschuhe sorgen mit ihrem außergewöhnlich geringen Gehalt an Partikeln und Extraktionsstoffen für einen optimalen Produktschutz.
- Das zu 100 % aus Nitrilpolymer bestehende Material vermeidet für den Anwender das Risiko von Latexallergien.
- Außerdem bietet es eine außergewöhnlich hohe Chemikalien- und Durchstichfestigkeit.
- Diese Eigenschaften in Verbindung mit optimalen elektrischen Eigenschaften machen Nitrilite®-Handschuhe zur idealen Wahl für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen: von der Elektronikindustrie über Lackierarbeiten in der Autoproduktion bis hin zur Biotechnologie
- 93-311: 2400 Part./cm²
- Kompatibel mit der Reinraumklasse 100 (ISO 5)/Grade A
- Exzellenter Produktschutz durch einen niedrigen Gehalt an Ionen und Partikeln



Industrien

- Herstellung von Biotechnologie
- Herstellung von medizinischen Geräten

Empfohlen für

- Transport von Flüssigkeiten
- Reinigung und Vorbereitung von Reinräumen



TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|---|--|
| | 93-311 |
| Material | Nitril |
| Form | Beidseitig tragbar |
| Produktion/QMS-Prüfungsstandards | ISO 9001:2008 |
| Einhaltung von Gesetzen/Vorschriften und Standards | Kategorie III, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, FDA21 CFR 177-2600, ISO 14001, ISO 9001 |
| Verpackung | 50 Handschuhe/PE-Beutel; 2 PE-Beutel/PE-Hauptbeutel; 10 PE-Hauptbeutel/Karton/Umkarton 1000 Handschuhe/Spender/Umkarton |
| Lagerung | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten |
| Herkunftsland | Malaysia |
| Erhältliche Größen | XS (5-5.5), S (6-6.5), M (7-7.5), L (8-8.5), XL (9-9.5), XXL (10-10.5) |
| Sterilisationsverfahren | Nicht zutreffend |
| Reinraumkonformität | Klasse 100/ISO 5/Grade A |
| Haltbarkeit | 5 Years |
| Getestet für die Handhabung von Zytostatika | Nein |
| Proteingehalt | N.z.: Enthält kein Naturgummilatex |
| Antistatisch | Ja |
| Chemische Vulkanisierbeschleuniger | <ul style="list-style-type: none"> Keine |

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | Typische Werte | Testverfahren |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| Länge (mm/in) | 300 / 12 | EN 420/ASTM D3767 |
| Freiheit von Mikrolöchern | 2.5 AQL | EN 455-1/ASTM D3577 |
| Typischer Partikelgehalt $\geq 0,5\mu\text{m}$ (Counts/cm ²) | < 2,400 particles / cm ² | IEST-RP-CC005.4 |
| Mindestwandstärke (Einzelwand) der Innenhand (mm/mil) | 0.10 / 3.9 | EN 420/ASTM D3767 |
| Mindestwandstärke (Einzelwand) der Finger (mm/mil) | 0.13 / 4.9 | EN 420/ASTM D3767 |

IONENGEHALT

| Konzentration in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ | Typisch | Konzentration in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ | Typisch |
|--|---------|--|---------|
| Kalzium | 0.500 | Kalium | 0.050 |
| Chlorid | 0.285 | Natrium | 0.038 |
| Lithium | 0.0004 | Sulfat | 0.080 |
| Magnesium | 0.050 | Zink | 0.300 |
| Nitrat | 0.165 | | |

BESTELLINFORMATIONEN

| | GRÖSSE | S (6-6.5) | M (7-7.5) | L (8-8.5) | XL (9-9.5) |
|--------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 93-311 | NACHBESTELLUNGSNUMMER | 93311070 | 93311080 | 93311090 | 93311100 |

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US Tel.: +1 800 800 0444
US Fax: +1 800 800 0445
CA Tel.: +1 800 363 8340

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Russland

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



Ansell® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.