

Steril beskyttelseshætte med forlænget længde, der giver mere komplet personlig beskyttelse

- **Ekstra beskyttelse:** Den ekstra længde på BioClean-D™ Hood S-BDHD-L sterile beskyttelseshætte giver mere beskyttende dækning, når den bæres sammen med en overtræksdragt.
- **Reduceret risiko for kontaminering:** På grund af det letvægtsmateriale, der ikke fnulrer, minimeres risikoen for kontaminering.
- **Elektrostatisk afledende egenskaber:** Det anvendte materiale er antistatisk belagt, hvilket forhindrer statisk opbygning og muliggør en kontrolleret afledning af statisk elektricitet.
- **FORSIGTIG:** Kontakt Ansell Customer Service for specifikke permeationstider og anbefalinger for kemoterapimedicin.



Key Features and Benefits

- **Forlænget længde:** Mere komplet beskyttende dækning
- **Letvægtsmateriale, der ikke fnugger:** Færre risici for kontaminering
- **ESD-egenskaber:** Reduceret risiko for elektrostatisk interferens eller skade

Brancher

- Kontrolleret / Kritisk miljø - Ofte stillede spørgsmål
- Produktion/fremstilling
- Farmaceutisk produktion
- Bioteknologisk produktion
- Medicoteknisk produktion





BioClean-D™ emhætte - steril S-BDHD-L

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiale	CleanTough™
Revisionsstandarder	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Standarder	ASTM F739, Partial Body Protection Only, CE 0598, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2008, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 14325, ISO 11137-1:2006, Kategori III, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009
Emballageoversigt	Et stk. pr. forseglet indvendig PE-pose; 20 indvendige poser pr. forseglet udvendig PE-pose; seks yderposer pr. karton (120 stk.)
Sterilisationsmetode	Gammabestråling 25 kGy
Sterilisering minimumdosis	25kGy
Sterilitetskonfidensniveau	10 ⁻⁶
Holdbarhed	Three (3) years from date of manufacture.
KONSTRUKTION	Bound seams with single needle stitching

LAVPARTIKEL-TESTRESULTATER

PRØVE	RESULTAT
Lavpartikel (Helmke Drum-test)	≥ 0,5Qm (optællinger/min) <2000

ASTM F739-12 TESTMETODERESULTATER

LÆGEMIDDEL	Gennemsnitlig gennembrudstid, minutter Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISPLATIN	>240
CARMUSTIN	<6
CYCLOPHOSPHAMID	217 (275,162,215)
DOXORUBICINHYDROCHLORID	>240
5-FLUOROURACIL	>240
METHOTREXAT	>240
ETOPOSID	>240
PACLITAXEL	<10
THIOTEPA	30 (28,30,33)

Resultater opnået under kontrollerede laboratorieforhold ved akkrediteret eksternt testlaboratorium.

STØRRELSESSKEMA

Universel



BioClean-D™ emhætte - steril S-BDHD-L

RESULTATER AF TEST AF MATERIALETS YDEEVNE

PRØVE	RESULTAT	PRÆSTATIONSKLASSE
Slidstyrke	10 to 100 cycles	1
Bestandighed mod revnedannelse	5,000 to 15,000 cycles	3
Punkteringsstyrke	8 N	1
Trapezrivstyrke tværgående retning (CD)	CD 29.3 N	2
Trapezrivstyrke tværgående retning (MD)	MD 55.5 N	3
Trækstyrke tværgående retning (CD)	CD 48 N	1
Trækstyrke maskinretning (MD)	MD 97 N	2
Væskeafvisende - 30 % H ₂ SO ₄	96.3%	3
Væskeafvisende - 10 % NaOH	97.6%	3
Væskeafvisende - O-Xylene	95.7%	2
Væskeafvisende - Butan-1-ol	96.6%	3
Gennemtrængning af væsker - 30 % H ₂ SO ₄	0%	3
Gennemtrængning af væsker - 10% NaOH	0%	3
Gennemtrængning af væsker - O-Xylene	0%	3
Gennemtrængning af væsker - Butan-1-ol	0%	3
Sømstyrke ²	70 N	2
Elektrostatisk opladning halv henfaldsperiode, t ₅₀ (sek)	0.07	BESTÅET

1. Seam not destroyed

BESTILLINGSOPLYSNINGER

	STØRRELSE	Universel
BDHD-L	GENBESTILLINGSNR.	S-BDHD-L

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Storbritannien

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Standarder for ydeevne og
overholdelse af lovgivning



CE 0598



ISO 11137-1



TYPE PB [6]



TYPE PB [6]

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

Se vores produktvalideringspakke, eller kontakt Ansell kundeservice for at få specifikke oplysninger om brugen af beklædning sammen med cytotoxiske præparater. Beklædning, der bruges til beskyttelse mod sådanne stoffer, skal være særligt udvalgt til den anvendte type kemikalier.

