



BioClean-D™
overtræksstøvler
BDOB-L

Længere beskyttende overtræksstøvler for mere komplet personlig beskyttelse

- **Ekstra beskyttelse:** Med en længde på 500 mm er BioClean-D™ Overboots BDOB-L længere end standardalternativet, hvilket giver brugeren en mere omfattende personlig beskyttelse.
- **Reduceret risiko for kontaminering:** Disse beskyttende overtrækssko er også lavet af CleanTough™-materiale med lavt fnug, hvilket minimerer risikoen for kontaminering, når man går ind i renrumsmiljøet.
- **Optimeret pasform:** Med bindebånd foroven og ved anklerne er de nemme at have på og giver en sikker, justerbar pasform.
- **Forbedrede funktioner:** Disse overboots' skridsikre sål giver ekstra sikkerhed og forhindrer potentielle arbejdsskader.



Key Features and Benefits

- **Længere længde (500 mm):** For større beskyttelsesdækning
- **Letvægtsmateriale, der ikke fnugger:** Mindre risiko for kontaminering
- **Snørelukning og skridsikker sål:** Sikker pasform og sikker brug

Brancher

- Kontrolleret / Kritisk miljø - Ofte stillede spørgsmål
- Produktion/fremstilling
- Farmaceutisk produktion
- Bioteknologisk produktion
- Medicoteknisk produktion
- Laboratorie/Forskning





BioClean-D™ overtræksstøvler BDOB-L

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiale	CleanTough™
Revisionsstandarder	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Standarder	ASTM F739, Partial Body Protection Only, CE 0598, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2008, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 14325, Kategori III, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009
Emballageoversigt	30 stk. pr. forseglet indvendig PE-pose; en indvendig pose pr. forseglet udvendig PE-pose; fem yderposer pr. karton (150 stk.)
Renrumsklasse	Klasse 10/ISO 4
Holdbarhed	Five (5) years from date of manufacture.
KONSTRUKTION	Bound seams with single needle stitching

LAVPARTIKEL-TESTRESULTATER

PRØVE	RESULTAT
Lavpartikel (Helmke Drum-test)	$\geq 0,5Qm$ (optællinger/min) <2000

ASTM F739-12 TESTMETODERESULTATER

LÆGEMIDDEL	Gennemsnitlig gennembrudstid, minutter Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISPLATIN	>240
CARMUSTIN	<6
CYCLOPHOSPHAMID	217 (275,162,215)
DOXORUBICINHYDROCHLORID	>240
5-FLUOROURACIL	>240
METHOTREXAT	>240
ETOPOSID	>240
PACLITAXEL	<10
THIOTEPA	30 (28,30,33)

Resultater opnået under kontrollerede laboratorieforhold ved akkrediteret eksternt testlaboratorium.

STØRRELSESSKEMA

Universel



BioClean-D™ overtræksstøvler BDOB-L

RESULTATER AF TEST AF MATERIALETS YDEEVNE

PRØVE	RESULTAT	PRÆSTATIONSKLASSE
Slidstyrke	10 to 100 cycles	1
Bestandighed mod revnedannelse	5,000 to 15,000 cycles	3
Punkteringsstyrke	8 N	1
Trapezrivstyrke tværgående retning (CD)	CD 29.3 N	2
Trapezrivstyrke tværgående retning (MD)	MD 55.5 N	3
Trækstyrke tværgående retning (CD)	CD 48 N	1
Trækstyrke maskinretning (MD)	MD 97 N	2
Væskeafvisende – 30 % H ₂ SO ₄	96.3%	3
Væskeafvisende – 10 % NaOH	97.6%	3
Væskeafvisende – O-Xylene	95.7%	2
Væskeafvisende – Butan-1-ol	96.6%	3
Gennemtrængning af væsker – 30 % H ₂ SO ₄	0%	3
Gennemtrængning af væsker – 10% NaOH	0%	3
Gennemtrængning af væsker – O-Xylene	0%	3
Gennemtrængning af væsker – Butan-1-ol	0%	3
Indadvendt lækage af aerosol af fine partikler ¹	Pass	Ikke relevant
Bestandighed over for gennemtrængning ved spray (spraytest) ¹	Pass	
Sømstyrke ²	70 N	2
Elektrostatisk opladning halv henfaldsperiode, t ₅₀ (sek)	0.07	BESTÅET

1. 1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.

2. Seam not destroyed

BESTILLINGSOPLYSNINGER

	STØRRELSE	Univsel
BDOB-L	GENBESTILLINGSNR.	BDOB-L

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Storbritannien

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Standarder for ydeevne og
overholdelse af lovgivning



CE 0598



TYPE PB [6] TYPE PB [6]

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende,

Se vores produktvalideringspakke, eller kontakt Ansell kundeservice for at få specifikke oplysninger om brugen af beklædning sammen med cytotoxiske præparater. Beklædning, der bruges til beskyttelse mod sådanne stoffer, skal være særligt udvalgt til den anvendte type kemikalier.

