BioClean-D™ hylsterovertræk BDSC-L

Ikke-sterile engangsovertræk til længere ærmer, for bedre personlig beskyttelse

- **Forbedret beskyttelse:** BioClean-D™ ærmebetræk BDSC-L ikke-sterile ærmebetræk er længere end standard Ansell-alternativer (med en gennemsnitlig længde på 480 mm), hvilket giver ekstra dækning af armene
- **ESD-egenskaber:** Stoffet er antistatisk belagt, hvilket minimerer risikoen for elektrostatisk skade eller interferens
- **Reduceret kontamineringsrisiko:** Disse engangsærmebetræk er også lavet af letvægts CleanTough™-materiale med lav fnugdannelse for ekstra komfort og lavere kontamineringsrisiko
- **Optimeret pasform:** De har også en elastisk åbning, der giver brugerne en fast og sikker pasform
- **Sikker pasform**: En integreret tommelfingerløkke forhindrer ærmet i at rulle tilbage og blotlægge armen eller håndleddet.

Key Features and Benefits

- **Større længde (480 mm):** Bedre beskyttelse og dækning
- **Antistatisk belægning:** Kontrolleret elektrostatisk afledning
- **Letvægts CleanTough™-materiale med lavt fnug:** Færre risici for kontaminering

Brancher

- Kontrolleret / Kritisk miljø - Ofte stillede spørgsmål
- Produkiton/fremstilling
- Farmaceutisk produktion
- Bioteknologisk produktion
- Medicoteknisk produktion

WWW.ANSELL.COM

Ansell

BioClean-D™ hylsterovertræk BDSC-L

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiale	Polyethylen/uvævet polypropylen-laminat
Revisionsstandarder	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Standarder	ASTM F739, Partial Body Protection Only, CE 0598, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 19935-2, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, EN ISO 14325, Kategori III, EN 13034:2005 + A1:2009, UKCA
Emballageoversigt	30 stk. pr. forseglet indvendig PE-pose; en indvendig pose pr. forseglet PE-yderpose; seks yderposer pr. karton (180 stk.)
Renrumsklasse	Klasse 10/ISO 4
Holdbarhed	5 years

LAVPARTIKEL-TESTRESULTATER

PRØVE	RESULTAT
Lavpartikel (Helmke Drum-test)	≥ 0,5Qm (optællinger/min) <260

ASTM F739-12 TESTMETODERESULTATER

LÆGEMIDDEL	Gennemsnitlig gennembrudstid, minutter Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm² /min
CISPLATIN	>240
CARMUSTIN	<6
CYCLOPHOSPHAMID	217 (275,162,215)
DOXORUBICINHYDROCHLORID	>240
5-FLUOROURACIL	>240
METHOTREXAT	>240
ETOPOSID	>240
PACLITAXEL	<10
THIOTEPA	30 (28,30,33)

Resultater opnået under kontrollerede laboratorieforhold ved akkrediteret eksternt testlaboratorium. *For Bioclean D og Bioclean 2000 er resultaterne for kemisk gennemtrængning kun relateret til stoffets ydeevne som reference. Sømme og lukninger kan have lavere gennembrudstid. Vi anbefaler tøj med forseglede sømme som Bioclean-C til at bære over kedeldragten for ekstra beskyttelse mod håndtering af kemoterapimedicin.

STØRRELSESSKEMA

Universal lang længde min. 480 mm

BioClean-D™ hylsterovertræk BDSC-L

RESULTATER AF TEST AF MATERIALETS YDEEVNE

PRØVE	RESULTAT	PRÆSTATIONSKLASSE	PERFORMANCE STANDARD
Slidstyrke	>10 cycles	1	EN 12947-2
Bestandighed mod revnedannelse	>50,000 cycles	6	EN ISO 7854
Punkteringssstyrke	>5 N	1	ISO 13996
Trapezrivstyrke tværgående retning (CD)	EN ISO 9073-4	1	EN ISO 9073-4
Trapezrivstyrke tværgående retning (MD)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
Trækstyrke tværgående retning (CD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Trækstyrke maskinretning (MD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Væskeafvisende – 30 % H₂SO₄	>90%	3	ISO 6530
Væskeafvisende – 10 % NaOH	>90%	3	ISO 6530
Væskeafvisende – O-Xylene	>80%	2	ISO 6530
Væskeafvisende – Butan-1-ol	>90%	3	ISO 6530
Gennemtrængning af væsker – 30 % H₂SO₄	<1%	3	ISO 6530
Gennemtrængning af væsker – 10% NaOH	<1%	3	ISO 6530
Gennemtrængning af væsker – O-Xylene	<1%	3	ISO 6530
Gennemtrængning af væsker – Butan-1-ol	<1%	3	ISO 6530
Sømstyrke[2]	>50 N	2	ISO 13935-2
Elektrostatisk opladning halv henfaldsperiode, t₅₀(sek)	PASS		EN1149-3

1. Seam not destroyed
2. The material is static dissipative. Tested in accordance with EN1149-5.

Standarder for ydeevne og overholdelse af lovgivning

PARTIAL BODY PROTECTION ONLY

CE 0598

TYPE PB [6]

UK CA

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien- og Stillehavsområdet
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: + 1 800 363 8340

Latinamerika og Caribien
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Storbritannien
Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende,

Se vores produktvalideringspakke, eller kontakt Ansell kundeservice for at få specifikke oplysninger om brugen af beklædning sammen med cytotoksiske præparater. Beklædning, der bruges til beskyttelse mod sådanne stoffer, skal være særligt udvalgt til den anvendte type kemikalier.