BioClean-C™

Delantal de protección estéril para quimioterapia BioClean-C™ S-BCDA

Delantales de protección para quimioterapia - Estéril

El delantal de protección para quimioterapia BioClean-C está fabricado con material CleanTough azul ligero y con bajo desprendimiento de fibras, e integra cintas de atado en la parte de atrás y sujeción de cuello ajustable para facilitar su colocación y para más confort.

Key Features and Benefits

- Probados según la norma de permeabilidad ASTM F739-12
- Cintas de atado en la parte de atrás
- Sujeción de cuello ajustable
- Material ligero CleanTough con bajo desprendimiento de fibras

Industrias

- Entornos controlados y críticos
- Producción y Fabricación
- Laboratorio e Investigacion

Delantal de protección estéril para quimioterapia BioClean-C™ S-BCDA

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Material	CleanTough™
Normas de Auditoría	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Niveles	ASTM F739, CE 0598, ISO 11137-1:2006, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, Categoría III, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009
Resumen de Empaque	Una pieza por bolsa interna sellada; una bolsa interna por bolsa externa sellada; 50 bolsas externas por caja forrada (50 piezas)
País de Origen	China
Método de Esterilización	Irradiación GAMMA (25 kGy)
Dosis Mínima para Esterilización	25kGy
Nivel de Garantía de Esterilidad	10^{-6}
Clase Salas Limpias	Clase 10/ISO Clase 4 & EU GMP Grado A/B y otras salas blancas estériles
Fecha de Caducidad	Three (3) years from date of manufacture.
Construcción	Adjustable neck, tie fastening at waist
Características	Baja emisión de partículas

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DESPRENDIMIENTO DE PARTÍCULAS

PRUEBA	RESULTADOS
Desprendimiento de partículas (Prueba del tambor de Helmke)	≥ 0,5Qm (recuentos/min) <1700

RESULTADOS DEL MÉTODO DE PRUEBA ASTM F739-12

FÁRMACO	Tiempo de paso medio (MBT), minutos Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm2 /min
CISPLATINO	>240
CARMUSTINA	>240
CICLOFOSFAMIDA	>240
CLORHIDRATO DE DOXORUBICINA	>240
5-FLUOROURACIL	>240
METOTREXATO	>240
ETOPÓSIDO	<6
PACLITAXEL	>240
TIOTEPA	55 (46,88,31)

Resultados obtenidos en condiciones de laboratorio controlado, por un laboratorio de pruebas externo acreditado.

TABLA DE TALLAS

S-BCDA-S: Talla: S, Contorno tórax: 84-92 cm (33"-36"), Altura: 164-170 cm (5'4"-5'6")
S-BCDA-M: Talla: M, Contorno tórax: 92-100 cm (36"-39"), Altura: 170-176 cm (5'6"-5'9")
S-BCDA-L: Talla: L, Contorno tórax: 100-108 cm (39"-42"), Altura: 176-182 cm (5'9"-6'0")

Delantal de protección estéril para quimioterapia BioClean-C™ S-BCDA

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE RENDIMIENTO DEL MATERIAL

PRUEBA	RESULTADOS	CLASE DE RENDIMIENTO
Resistencia a la Abrasión	10 to 100 cycles	1
Resistencia a la Perforación	10 N	1
Resistencia al desgarro trapezoidal, sentido transversal (CD)	CD 32.3 N	2
Resistencia al desgarro trapezoidal, sentido de la máquina (MD)	MD 50.6 N	3
Resistencia a la tracción, sentido transversal (CD)	CD 47 N	1
Resistencia a la tracción, sentido de la máquina (MD)	MD 94 N	2
Repelencia a líquidos – 30% H_2SO_4	99.0%	3
Repelencia a líquidos – 10% NaOH	98.4%	3
Repelencia a líquidos – O-Xyleno	91.4%	1
Repelencia a líquidos – Butan-1-ol	93.9%	3
Penetración de líquidos – 30% H_2SO_4	0%	3
Penetración de líquidos – 10% NaOH	0%	3
Penetración de líquidos – O-xileno	0%	3
Penetración de líquidos – Butan-1-ol	0%	3
Resistencia de las Costuras[1]	74 N	2

1. Seam not destroyed

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

	TALLA	Delantal de protección para quimioterapia, estéril BioClean-C
S-BCDA	Nº NUEVO PEDIDO	S-BCDA-S, S-BCDA-M, S-BCDA-L

Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria

CE 0598 ISO 11137-1 TYPE PB [6] TYPE PB [6]

P PARTIAL BODY PROTECTION ONLY EN 14605:2005 +A1:2009 TYPE PB4 EN 14605:2005 +A1:2009 TYPE PB4

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacífico
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Norteamérica
Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinoamérica y Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 296 2050

Australia
Ansell Limited
T: + 61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

Consulte el paquete de validación del producto o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Ansell para obtener datos específicos sobre el uso de prendas con fármacos citotóxicos. Las prendas utilizadas para la protección contra tales fármacos deben seleccionarse específicamente para el tipo de productos químicos utilizados.