


BioClean™ Isopure Plus S BIWP 9

Paño de poliéster no estéril

Los paños de poliéster estéril IsoPure Plus™ están hechos con poliéster de filamento continuo 100% de doble tejido, con bordes cortados y sellados ultrasónicamente para garantizar un mínimo desprendimiento de partículas. Poseen una absorción, una durabilidad y una resistencia excelentes y se envasan en un entorno de sala limpia de Clase 4 ISO.

Key Features and Benefits

Poliéster de filamento continuo 100% de doble tejido Excelentes propiedades de absorción Duraderos y resistentes Bordes cortados y sellados ultrasónicamente



Industrias

- Entornos controlados y críticos
- Producción y Fabricación
- Laboratorio e Investigacion





BioClean™ Isopure Plus S BIWP 9

PROPIEDADES FÍSICAS

Fuerza a la rotura (N)	Machine Direction	3.83 N / 68%
	Cross Direction	4.92 N / 239%
Absorption	Extrinsic Sorbency Capacity (ml/m²)	370
	Intrinsic Sorbency Capacity (ml/g)	2.15

Typical Extractable lons					
	Sodium	Potassium	Magnesium	Calcium	Chloride
(µg/cm²)	0.0081	ND	ND	ND	0.002

ND = Not Detected, NT = Not Tested

Particle generation (≥0.5µm) orbital shake method	710 counts/cm2		
Particle generation Helmke drum method (average counts per minute)	≥0.3µm	≥0.5µm	≥5.0µm
Particle generation Heilike drum method (average counts per minute)	1750	884	64

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

	TALLA	230mm x 230mm (9" x 9")
S BIWP 9	№ NUEVO PEDIDO	S BIWP 9

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699 North America Region

Ansell Healthcare Products LLC US T: +1 800 800 0444 US F: +1 800 800 0445 CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133 Australia

Ansell Limited T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex T: +44 1638 663338 F: +44 1638 668890

Ansell, [®] y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.



Ansell