


Paño de polielulosa no estéril

Los paños BioClean Oryx™ están hechos de polielulosa hidroentrelazada. Poseen excelentes propiedades de absorción, bajo desprendimiento de fibras y son suaves, duraderas y resistentes. No contienen abrillantadores ópticos ni agentes blanqueadores y se envasan en una sala limpia ISO Clase 5 para garantizar bajos niveles de partículas y extraíbles.

Key Features and Benefits

No contiene agentes blanqueadores ni
abrillantadores ópticos
Bajo desprendimiento de fibras
Magníficas propiedades de absorción
Resistencia y durabilidad excelentes



Industrias

- Entornos controlados y críticos
- Laboratorio e Investigación
- Producción y Fabricación



Paño BioClean Oryx BOWB

PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|------------------------|--|--------|
| Fuerza a la rotura (N) | Machine Direction | 98 |
| | Cross Direction | 42 |
| Absorption | Extrinsic Sorbency Capacity (ml/m ²) | 305.90 |
| | Intrinsic Sorbency Capacity (ml/g) | 4.60 |

| Typical Extractable Ions | | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|-----------|---------|----------|
| | Sodium | Potassium | Magnesium | Calcium | Chloride |
| (µg/cm ²) | 0.422 | 0.038 | 0.116 | 0.228 | 0.07 |

ND = Not Detected, NT = Not Tested

| | | | |
|--|--|--------------------|------------------|
| Particle generation (>0.5µm) orbital shake method | 4.6 x 10 ³ /cm ² | | |
| Particle generation Helmke drum method (average counts per minute) | >=0.3µm | >=0.5µm | >=5.0µm |
| | 1261 DRY / 363 WET* | 850 DRY / 170 WET* | 85 DRY / 29 WET* |

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

| | | |
|---------|-----------------|---------------------------|
| | TALLA | 300mm x 300mm (12" x 12") |
| BOWB 12 | Nº NUEVO PEDIDO | BOWB 12 |

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 296 2050

Australia

Ansell Limited
T: + 61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

