

Haalari kauluksella – Steriili

BioClean-D-haalariissa kauluksella on etuvetoketju suojaläpällä, kuminauhalla varustettu selkä, rannekkeet ja nilkat sekä peukalolenkit varmistamassa varman kiinnityksen. Antistaattinen kevyt vähän nukkainen CleanTough-materiaali tarjoaa mukavuutta ja suojasta eri kemikaaleilta.

Ota yhteyttä Ansellin asiakaspalveluun saadaksesi tietää tiettyjen kemoterapialääkkeiden läpäisyajat ja suositukset.

Key Features and Benefits

- Antistaattinen kevyt vähän nukkaava CleanTough-materiaali
- Peukalolenkit varmistamaan varma pysyminen
- Vetoketju suljettavalla läpällä
- Kuminauhallinen selkä, rannekkeet ja nilkat

Teollisuudenalet

- Säädellyt ja kriittiset ympäristöt
- Tuotanto ja valmistus
- Lääketeollinen valmistus
- Bioteknologiavalmistus
- Lääkinnällisten laitteiden valmistus





Steriili BioClean-D- haalari kauluksella S- BDCCT

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiaali	CleanTough™
Auditointistandardit	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Standardit	EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, ISO 16602:2007 + A1:2012, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 14325, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, EN 7854, EN 13934-1, EN 6530, EN 1149-5:2018, Katgoria III, CE 0598
Pakkauksen esittely	Yksi kappale suljetussa PE-sisäpussissa, yksi sisäpussi suljetussa PE-kuljetuspussissa, 20 kuljetuspakkausta vuoratussa laatikossa (20 kpl). Huomaat: koot XXXL, XXXXL, 5XL, 6XL ja 7XL 15 kpl laatikossa ja niitä koskee vähimmäistilausmäärä ja kuljetusaika
Säilyvyys	Three (3) years from date of manufacture.
Rakentaminen	Bound seams with single needle stitching

PARTIKKELEIDEN IRROTTAMISEN TESTITULOKSET

TESTI	TULOS
Partikkeleiden irtoaminen (Helmke-rumputesti)	≥ 0,5 Qm (laskentataajuus, cpm) < 2 000

ASTM F739-12 -TESTAUSMETODIN TULOKSET

LÄÄKE	Keskimääräinen läpäisy aika, minuuttia Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
SISPLATIINI	>240
KARMUSTIINI	<6
SYKLOFOSFAMIDI	217 (275,162,215)
DOKSORUBISIINIHYDROKLORIDI	>240
5. FLUOROURASIILI	>240
METOTREKSAATTI	>240
ETOPOSIDI	>240
PAKLITAKSELI	<10
TIOTEPA	30 (28,30,33)

Tulokset on saavutettu akkreditoidun ulkoisen testauslaboratorion suorittamana kontrolloiduissa laboratorio-olosuhteissa.

KOKOTAUUKKO

S-BDCCT-S; Koko: S, Rintakehä: 84-92 cm (33-36"), Pituus: 164-170 cm (5'4"-5'6")
S-BDCCT-M; Koko: M, Rintakehä: 92-100 cm (36-39"), Pituus: 170-176 cm (5'6"-5'9")
S-BDCCT-L; Koko: L, Rintakehä: 100-108 cm (39-42"), Pituus: 176-182 cm (5'9"-6'0")
S-BDCCT-XL; Koko: XL, Rintakehä: 108-116 cm (42-45"), Pituus: 182-188 cm (6'0"-6'2")
S-BDCCT-XXL; Koko: XXL, Rintakehä: 116-124 cm (45-48"), Pituus: 188-194 cm (6'2"-6'4")
S-BDCCT-XXXL; Koko: XXXL, Rintakehä: 124-132 cm (48-51"), Pituus: 194-200 cm (6'4"-6'6")
S-BDCCT-XXXXL; Koko: XXXXL, Rintakehä: 132-140 cm (51-54"), Korkeus: 200-206 cm (6'6"-6'8")
S-BDCCT-5XL; Koko: 5XL, Rintakehä: 140-148 cm (54-57"), Pituus: 206-212 cm (6'8"-6'10")
S-BDCCT-6XL; Koko: 6XL, Rintakehä: 148-156 cm (58-61"), Korkeus: 212-218 cm (6'10"-6'12")
S-BDCCT-7XL; Koko: 7XL, Rintakehä: 156-164 cm (61-64"), Pituus: 218-224 cm (7'1"-7'3")



Steriili BioClean-D-haalari kauluksella S-BDCCT

MATERIAALIN SUORITUSKYVYN TESTITULOKSET

TESTI	TULOS	SUORITUSKYKYLUOKKA
Hankauskestävyys	10 to 100 cycles	1
Flex Halkeilun kesto	5,000 to 15,000 cycles	3
Pistokestävyys	8 N	1
Trapetsitesti repäisykestävyys poikkisuunnassa (CD)	CD 29.3 N	2
Trapetsitesti repäisykestävyys koneen suunnassa (MD)	MD 55.5 N	3
Vetolujuus poikkisuunnassa (CD)	CD 48 N	1
Vetolujuus koneen suunnassa (MD)	MD 97 N	2
Nesteiden hylkivyyt - H ₂ SO ₄ 30 %	96.3%	3
Nesteiden hylkivyyt - NaOH 10 %	97.6%	3
Nesteiden hylkivyyt - O-ksyleeni	95.7%	2
Nesteiden hylkivyyt - 1-butanoli	96.6%	3
Nesteiden läpäisy - 30 % H ₂ SO ₄	0%	3
Nesteiden läpäisy - NaOH 10 %	0%	3
Nesteiden läpäisy - O-ksyleeni	0%	3
Nesteiden läpäisy - Butaani-1-oli	0%	3
Hienopartikkelisten aerosolien vuoto sisäänpäin ¹	Pass	-
Läpäisykestävyys suihkulla (suihkutestaus) ¹	Pass	-
Sauman vahvuus ²	70 N	2
Puolet sähköstaattisen latauksen heikkenemisajasta, t ₅₀ (sek)	0.07	HYV.

1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.

2. Seam not destroyed

TILAUSTIEDOT

	KOKO	Steriili BioClean-D-haalari kauluksella	Steriili BioClean-D-haalari kauluksella
S-BDCCT	UUELLEENTILAUSEN NRO	S-BDCCT-S, S-BDCCT-M, S-BDCCT-L, S-BDCCT-XL, S-BDCCT-XXL	S-BDCCT-XXXL, S-BDCCT-XXXXL, S-BDCCT-5XL, S-BDCCT-6XL, S-BDCCT-7XL

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Aasian ja Tyynenmeren alue

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Suorituskykystandardien ja sääntelyn noudattaminen



CE 0598

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuiksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

Katso tuotteen validointipakkaus tai ota yhteyttä Ansellin asiakaspalveluun saadaksesi tuotekohtaiset tiedot vaatteiden käytöstä sytotoksisten lääkkeiden kanssa. Esimerkiksi lääkkeitä vastaan käytettävä vaatetus täytyy valita erityisesti käytettyjä kemikaaleja varten.

