

# Átszivárgási áttörési idők és degradációs adatok az EN ISO 374:2016 szerint

TouchNTuff® DermaShield™ 73-701

|  | Vegyí anyag           | CAS-szám  | Áttörési idő (perc) | Védelmi index | Degradáció (%) | Rész   |
|--|-----------------------|-----------|---------------------|---------------|----------------|--------|
|  | Ecetsav, 99%          | 64-19-7   | 67                  | 3             | 21.6           | Tenyér |
|  | Formaldehid, 37%      | 50-00-0   | > 480               | 6             | -6.3           | Tenyér |
|  | Hidrogén-peroxid, 30% | 7722-84-1 | > 480               | 6             | -12.6          | Tenyér |
|  | Kénsav, 96%           | 7664-93-9 | 119                 | 3             | -14.3          | Tenyér |
|  | Nátrium-hidroxid, 40% | 1310-73-2 | > 480               | 6             | -16.3          | Tenyér |
|  | Salétomsav, 65%       | 7697-37-2 | >480                | 6             | -11.6          | Tenyér |

| Átszivárgási áttörési idők az EN ISO 374:2016 szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |       |                      |         |                    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------------|---------|--------------------|-------|
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                         | 2     | 3                    | 4       | 5                  | 6     |
| < 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10-30                     | 30-60 | 60-120               | 120-240 | 240-480            | > 480 |
| Nem ajánlott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fröccsenés elleni védelem |       | Közepes fokú védelem |         | Magas fokú védelem |       |
| A fenti táblázatban feltüntetett adatok a kesztyű tenyér- vagy mandzsettarészén elvégzett laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. A vizsgálatokat szabványos vizsgálati módszerekkel végezték, amelyek nem tükrözik mindig pontosan a tényleges felhasználási körülményeket. Szeretnénk kiemelni, hogy az átszivárgási idők nem azonosak a biztonságos viselési idővel. A biztonságos viselési időt különböző tényezők befolyásolhatják, többek között az, hogy a PPE-t helyesen vették-e fel, milyen a környezet hőmérséklete, a vegyi anyag toxikussága és számos más faktor is. Az átszivárgásra vonatkozó itt megadott adatok a fő védőanyagra korlátozódnak. Az átszivárgási idők eltérőek lehetnek a varratok, cipzárok, nézőablakok, illetve a PPE egyéb illesztései vagy komponensei környékén. A szervezet egészségügyi és biztonsági szakembereinek felelőssége, hogy az adott feladathoz való PPE kiválasztása előtt kockázatfelmérést végezzenek. Mivel az Ansell nem ismeri és nem tudja befolyásolni a felhasználás körülményeit, ezen adatok csak tájékoztató jellegűnek tekintendők, és az Ansell kénytelen azokkal kapcsolatban minden felelősségvállalást kizárni. |                           |       |                      |         |                    |       |

## Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J  
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium  
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01  
<http://www.ansell.eu> E-mail [info.europe@ansell.com](mailto:info.europe@ansell.com)

