

Tudung - Lebih Panjang - Nonsteril

Tudung BioClean-D sekali pakai memiliki desain tiga bagian untuk memastikan terasa pas saat dipakai. Terbuat dari bahan CleanTough yang ringan dan antistatis untuk kenyamanan, tudungnya dilengkapi yoke ekstra panjang untuk cakupan maksimal saat dikenakan bersama baju kerja terusan berkerah, dan memiliki bukaan muka elastis dengan tepi yang diperkuat agar kontaminasi tidak masuk ke lingkungan terkendali.

Key Features and Benefits

- Yoke ekstra-panjang untuk cakupan maksimal
- Bahan CleanTough rendah serat yang ringan
- Sifat ESD yang prima



Industri

- Lingkungan Terkendali dan Kritis
- Produksi dan Manufaktur
- Manufaktur Farmasi
- Manufaktur Bioteknologi
- Manufaktur Perangkat Medis





BioClean-D™ Hood BDHD-L

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Bahan	CleanTough™
Standar Audit	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Standar	ASTM F739, Partial Body Protection Only, CE 0598, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2008, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 14325, Kategori III, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009
Gambaran Umum Pengepakan	20 buah per kantong PE dalam tersegel; satu kantong dalam per kantong PE luar tersegel; enam kantong luar per karton (120 buah)
Negara Asal	Cina
Kelas Ruang Bersih	ISO Kelas 4
Masa Simpan	Five (5) years from date of manufacture.
Konstruksi	Bound seams with single needle stitching

HASIL TES PELURUHAN PARTIKEL

TES	HASIL
(Tes Drum Helmke) Peluruhan Partikel	≥ 0,5Qm (jumlah/mnt) <2000

HASIL METODE UJI ASTM F739-12

OBAT	Waktu Tembus Rata-rata (MBT), Menit Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm² /min
CISPLATIN	>240
CARMUSTINE	<6
SIKLOFOSFAMIDA	217 (275,162,215)
DOXORUBICINHYDROCHLORIDE	>240
5-FLUOROURASIL	>240
METOTREKSAT	>240
ETOPOSIDA	>240
PAKLITAKSEL	<10
THIOTEPA	30 (28,30,33)

Hasil yang dicapai dalam kondisi laboratorium terkontrol oleh laboratorium pengujian eksternal terakreditasi.

BAGAN UKURAN

Universal



BioClean-D™ Hood BDHD-L

HASIL TES PERFORMA BAHAN

TES	HASIL
Tahan Abrasi	10 to 100 cycles
Tahan Retak Fleksibel	5,000 to 15,000 cycles
Tahan Tusukan	8 N
Tahan Robek Trapesium Arah Silang (CD)	CD 29.3 N
Tahan Robek Trapesium Arah Mesin (MD)	MD 55.5 N
Kekuatan Tarik Arah Silang (CD)	CD 48 N
Kekuatan Tarik Arah Mesin (MD)	MD 97 N
Penolakan terhadap Cairan - 30% H ₂ SO ₄	96.3%
Penolakan terhadap Cairan - 10% NaOH	97.6%
Penolakan terhadap Cairan - O-Xilena	95.7%
Penolakan terhadap Cairan - Butan-1-ol	96.6%
Penetrasi oleh Cairan - 30% H ₂ SO ₄	0%
Penetrasi oleh Cairan - 10% NaOH	0%
Penetrasi oleh Cairan - O-Xilena	0%
Penetrasi oleh Cairan - Butan-1-ol	0%
Kekuatan Jahitan ²	70 N
Waktu Paruh Peluruhan Arus Listrik Statis, t ₅₀ < /sub>(dtk)	0.07

1. Seam not destroyed

INFORMASI PEMESANAN

	UKURAN	Universal
BDHD-L	NO. PEMESANAN ULANG	BDHD-L

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi kami di www.ansell.com, atau hubungi kami di

Wilayah Eropa, Timur Tengah & Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Wilayah Asia Pasifik

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Wilayah Amerika Utara

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Wilayah Amerika Latin & Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Kepatuhan terhadap Standar
Performa dan Peraturan



CE 0598



EN 1149-5



TYPE PB [6]



TYPE PB [6]

Ansell, ® dan ™ adalah merek dagang yang dimiliki oleh Ansell Limited atau salah satu afiliasinya. Dipatenkan di AS dan dalam Proses Paten di AS dan di Luar AS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Semua Hak Dilindungi.

Dokumen ini atau pernyataan lain yang dibuat di dalam dokumen ini oleh atau atas nama Ansell tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan kelayakan untuk diperdagangkan atau bahwa produk Ansell mana pun cocok untuk tujuan tertentu. Ansell tidak bertanggung jawab atas kesesuaian atau ketepatan pilihan pengguna akhir atas sarung tangan untuk penggunaan tertentu.

Silakan lihat kemasan validasi produk atau hubungi layanan pelanggan Ansell untuk mengetahui data spesifik tentang penggunaan garmen dengan obat sitotoksik. Bahan garmen yang digunakan untuk perlindungan terhadap obat semacam itu harus dipilih secara spesifik untuk tipe bahan kimia yang digunakan.

