MICROFLEX®
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

93-360

非滅菌使い捨てニトリル&ネオプレン（ポリクロロペン）クリーンルーム用手袋

堅牢で触感に優れた3層構造デザインの薄手耐化学物質クリーンルーム用手袋

- **特殊な保護機能**：MICROFLEX® 93-360帯電防止クリーンルーム用手袋は3層構造デザインで、酸、塩基、各種溶剤などの苛酷な化学物質から手袋を保護します
- **快適性の向上**：快適性、触感、操作性を兼ね備えた、超ソフト独自製法
- **アレルギーリスクの低減**：シリコーンが含まれないクリーンルーム用手袋の、ニトリルとネオプレンの複合素材はラテックスを含まないため、I型ラテックスアレルギーのリスクを防止します
- **汚染リスクの最小化**：MICROFLEX®手袋は非分泌性のEasyTearパッケージに入っているため、潜在的な汚染リスクも最小限に抑えられます。

主な特徴とメリット

- **3層構造デザイン**：苛酷な化学物質の危険から保護*
- **独自の製法**：快適性、触感、操作性
- **ニトリルとネオプレン複合素材**：I型ラテックスアレルギーリスクを排除

*酸、溶剤、塩基を含む

業界

- 製薬
- バイオテクノロジー応用製品の製造
- 医療機器の製造
- エレクトロニクス製造

推奨用途

- クリーンルームの清掃および準備
- 固体および液体の調合、配合
- 流出や漏出の清掃
- 液体と固体の輸送
- 遠心分離機とクロマトグラフィカラムの取り付け
- 部品の組み立て
- 固体および液体原料の計量および分配

MICROFLEX®
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

93-360

非滅菌使い捨てニトリル&ネオプレン（ポリクロロペン）クリーンルーム用手袋

技術データシート

	製品情報
素材	ニトリルとネオプレン（ポリクロロプレン）
色	ティール, ブルー
形状	左右兼用
カフ	ビード加工
製造 / QMS監査規格	ISO 9001
規制	ASTM D6319, CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, UKCA
梱包	真空密封されたポリ袋入り手袋50枚。マスターポリ袋1袋に手袋50枚入り。マスターポリ袋10袋をポリケースライナーに収納して発送/段ボールで梱包。1カートン500枚入り。
保管	直射日光を避け、乾燥した場所に保管し、元の包装で保管すること。オゾン発生源から遠ざけてください。製品が表示通りに適切に保管されていれば、性能が失われたり、特性が大きく変化したりすることはない。製品が経年劣化や保管によって影響を受ける可能性がある場合は、包装資材に使用期限が記載されている。
原産国	スリランカ
展開サイズ	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
パウダーの成分	パウダーなし
手袋外面	指部粗面加工
Internal Glove Surface	塩素処理
クリーンルーム対応	ISO クラス 5
保存期間	5年
化学療法薬剤透過耐性検査済み	ASTM D6978準拠 (米国 FDA 510kには記載なし)
タンパク質レベル	該当せず：天然ゴムラテックス非含有
静電防止	はい

MICROFLEX®
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

93-360

非滅菌使い捨てニトリル&ネオプレン（ポリクロロペン）クリーンルーム用手袋

物理的特性							試験方法
サイズ	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	EN 420,ASTM D3767
全長（mm/インチ）	≥ 285 / 11.2						
掌部の幅 (mm/in)	78	89	98	111	116	122	
水密性検査	0.65 AQL						ASTM D6319-10,ASTM D5151-06 (2011)
単層掌部の最低厚さ (mm/mil)	0.198 / 7.9						EN 420,ASTM D3767
単層指部の最低厚さ (mm/mil)	0.20 / 7.9						EN 420/ASTM D3767
単層カフの最低厚さ (mm/mil)	0.13 / 5.1						EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	22						ASTM D412-06a
極限引張強さ（Mpa）エージング中	26						ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	16						EN 455-2
破断力（N）エージング中	≥ 17						EN 455-2

イオン含有量

濃度（µg/cm²）	標準	濃度（µg/cm²）	標準
アンモニウム	<0.0235	硝酸塩	<0.382
臭化物	未検出	亜硝酸塩	未検出
カルシウム	<0.361	リン酸塩	未検出
塩化物	<0.238	カリウム	<0.022
フッ化物	未検出	ナトリウム	<0.032
リチウム	未検出	硫酸塩	<0.075
マグネシウム	未検出	亜鉛	<0.021

ご注文に関する情報

サイズ	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
追加注文番号	93360060	93360070	93360080	93360090	93360100	93360110

性能基準＆規制遵守

CE 0493 EN 421 EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPST EN ISO 374-5 VIRUS UKCA

詳しくは、**www.ansell.com**にアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域
Ansell Healthcare Europe NV
電話：+32 (0) 2 528 74 00
FAX：+32 (0) 2 528 74 01

アジア太平洋
Ansell Global Trading Center
電話：+603 8310 6688
FAX：+603 8310 6699

北米
Ansell Healthcare Products LLC
US 電話：+1 800 800 0444
US FAX：+1 800 800 0445
CA 電話：+1 800 363 8340

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
電話：+52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア
Ansell Limited
電話：+61 1800 337 041
FAX：+61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritex
電話：+44 1638 663338
FAX：+44 1638 668890

アンセル、® および ™ は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許：www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するものではありません。アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。

Ansell