

오버부츠 - 더 길어진 길이

탁월한 편안함 및 보호 기능을 제공하는, 일회용 **BioClean-D 연장형(높이 500mm)** 오버부츠는 정전기 방지 저보풀 클린터프 소재로 제조되었으며, 미끄럼 방지 밀창과 상단 및 발목에서의 간단한 조임 고정을 특징으로 합니다.

Key Features and Benefits

- 더 길어진 길이 - 500mm
- 저 보풀
- 상단 및 발목의 조임 고정
- 미끄럼 방지 밀창



산업

- 통제되고 중요한 환경
- 생산 및 제조
- 약품 제조
- 생명공학 제조
- 의료기기 제조
- 실험실 및 연구





BioClean-D™ Overboots BDOB-L

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

소재	CleanTough™
감사 표준	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
표준	ASTM F739, Partial Body Protection Only, CE 0598, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2008, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 14325, 카테고리 III, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009
포장 개요	밀봉된 내부 PE bag당 30개, 밀봉된 외부 PE bag당 1 개의 내부 bag, 라이너가 있는 carton당 5개의 외부 bags(150개)
원산지	스리랑카
클린룸 등급	ISO 클래스 4
유통기한	Five (5) years from date of manufacture.
시공	Bound seams with single needle stitching

미립자 발산 검사 결과

검사	결과
미립자 발산(Helmke 드럼 검사)	$\geq 0.5Qm(\text{counts/min}) < 2000$

ASTM F739-12 검사 방법 결과

약물	평균 투과 시간(MBT), 분 Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
시스플라틴	>240
카무스틴	<6
시클로포스파미드	217 (275,162,215)
독소루비신 염산염	>240
5-플루오로우라실	>240
메토트렉세이트	>240
에토포시드	>240
파클리탁셀	<10
티오테파	30 (28,30,33)

결과는 외부 공인 검사 실험실에 의해 통제된 실험실 조건 하에서 측정되었습니다.

사이즈 차트

보편형



BioClean-D™ Overboots BDOB-L

물질 성능 검사 결과

검사	결과
내마모성	10 to 100 cycles
탄성 균열 내성	5,000 to 15,000 cycles
돌림 저항	8 N
가로 방향(CD) 사다리꼴 손상 저항성	CD 29.3 N
기계 방향(MD) 사다리꼴 손상 저항성	MD 55.5 N
인장 강도 가로 방향(CD)	CD 48 N
인장 강도 기계 방향(MD)	MD 97 N
액체 반발성 - 30% H ₂ SO ₄	96.3%
액체 반발성 - 10% NaOH	97.6%
액체 반발성 - O-자일렌	95.7%
액체 반발성 - 부탄-1-올	96.6%
액체 침투 - 30% H ₂ SO ₄	0%
액체 침투 - 10% NaOH	0%
액체 침투 - O-자일렌	0%
액체 침투 - 부탄-1-올	0%
미립자 에어로졸 내부 누출 ¹	Pass
스프레이 침투 내성(스프레이 검사) ¹	Pass
봉합 강도 ²	70 N
정전기 반감기, t ₅₀ (secs)	0.07

1. 1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.

2. Seam not destroyed

주문 정보

	사이즈	보편형
BDOB-L	재주문 번호	BDOB-L

추가적인 정보는 www.ansell.com를 방문하시거나 다음을 통해 당사에 문의하여 확인하실 수 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카 지역
Ansell Healthcare Europe NV
전화: +32 (0)2 528 74 00
팩스: +32 (0)2 528 74 01
아시아 태평양 지역
Ansell Global Trading Center
전화: +603 8310 6688
팩스: +603 8310 6699

북미 지역
Ansell Healthcare Products LLC
US 전화: +1 800 800 0444
US 팩스: +1 800 800 0445
CA 전화: +1 800 363 8340
라틴 아메리카 및 카리브해 지역
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
전화: +52 442 248 1544 / 248 3133

호주
Ansell Limited
전화: +61 1800 337 041
팩스: +61 1800 803 578
영국
Ansell Nitritex
전화: +44 1638 663338
팩스: +44 1638 668890

성능 표준 및 규정 준수



Ansell, ® 및 ™은 Ansell Limited 또는 해당 계열사가 보유하고 있는 상표입니다. 미국 특허 획득 및 미국과 미국 외 지역에서 특허 출원 중: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. 모든 저작권 보유.

본문 또는 본문 내 Ansell이나 Ansell 대표의 기타 모든 진술은 일체의 상업성이 특정 목적에 대한 Ansell 제품의 적합성을 보증하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Ansell은 최종 사용자가 특정 목적을 위해 장갑을 선정함에 있어 그 적합성이나 적절성에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

세포독성 항암제를 사용할 때의 의복 사용에 대한 특정 데이터는 제품 검증 팩을 참조하거나 Ansell 고객 서비스에 문의하십시오. 이런 약물로부터 보호하기 위해 사용되는 의복은 사용되는 특정 화학물질 종류에 맞게 선택해야 합니다.

