



CGL36NIT59

비멸균 RABS/아이솔레이터 장갑

비멸균 **RABS**/아이솔레이터 장갑

BioClean RABS 및 아이솔레이터 장갑은 놀랍도록 낮은 수준의 입자 및 우수한 **ESD** 특성을 가진 촉진제 무첨가 니트릴로 제조되었습니다. 제품 접촉 작업장에서 사용하도록 설계된 당사의 **CGL** 시리즈 장갑은 클린룸에서 가공되고 포장되며 다양한 포트 사이즈로 이용 가능합니다.

주요 특징 및 이점

- 화학 약물 취급에 대해 **ASTM D6978-05**를 준수하여 검사
- 100%** 공기 누출 검사
- 제품 보호를 보장하는 완전 무균 표면
- 3**가지 포트 사이즈 이용 가능 -
8인치,
10인치,
12인치



산업

- 약품 제조
- 실험실 연구개발
- 원재료 및 준비
- 생명공학 제조
- 반도체 제조



CGL36NIT59

비멸균 RABS/아이솔레이터 장갑

기술 데이터 시트

제품 기준	CGL36NIT59
소재	니트릴
색상	화이트
형상	양손잡이용
외부 장갑 표면	화학요법 약물 투과 테스트
소매 스타일	말림 마감
감사 표준	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
포장 개요	밀봉된 내부 PE bag 당 1개, 밀봉된 2차 내부 PE bag 당 1개의 내부 bag, 밀봉된 외부 PE bag 당 12차 내부 bag 라이너가 있는 내부 백색 Correx 폴리에틸렌 box 당 20개의 외부 bags, 외부 백색 Correx 폴리에틸렌 box 당 2개의 내부 Correx 폴리에틸렌 boxes(40개)
보관 지침	직사광선을 피해 건조한 곳에 보관하고 원래 포장에 넣어 보관하세요. 오존 발생원으로부터 멀리 떨어지세요. 표시된 대로 제품을 올바르게 보관하면 성능이 저하되거나 특성이 크게 변하지 않습니다. 제품의 노화나 보관에 영향을 받을 수 있는 경우 포장재에 유통기한이 명시되어 있습니다.
원산지	말레이시아
제공 사이즈	9.75
작업 온도 범위	5 to 40 °C
클린룸 등급	ISO 클래스 4
유통기한	제조일로부터 3(3)년
화학 요법 약물과의 병용에 대해 검사됨	ASTM D6978에 따른 검사 완료(US FDA 510k에 등록되지 않음)
단백질 수준	해당 사항 없음: 천연 고무 라텍스 불포함
표준	ASTM D6978, CE 0493, EN 388:2016 + A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, 식품 접촉, UKCA



CGL36NIT59
비멸균 RABS/아이솔레이터 장갑

물리적 특성

	일반적인 값	검사 방법
사이즈	9.75	
길이(mm/in)	840/33	EN ISO 21420
손바닥 폭 (mm/in)	129/5.1	EN ISO 21420
포트 사이즈	8인치, 10인치, 12인치	
최소 단일 벽 손바닥 두께 (mm/mil)	0.50/20	EN 455-2
최소 단일 벽 손가락 두께 (mm/mil)	0.60/24	EN 455-2
최소 단일 벽 소매 두께 (mm/mil)	0.50/20	EN 455-2

기계적 위험으로부터 보호, EN 388:2016+A1:2018

위험	성능 레벨
내마모성	Level 4
칼날 베임 저항	Level 1
인열 저항	Level 0
뚫림 저항	Level 2
ISO 13997 Cut Resistance	Level X

주문 정보

	PORT SIZE	12"/305mm
	사이즈	9.75
CGL36NIT59	재주문 번호	CGL36NIT59

기술



성능 표준 및 규정 준수

CE 0493	EN 388:2016+A1:2018	EN 421	EN ISO 374-1:2016 Type A
0321	4102X		AJKNOTS

추가적인 정보는 www.ansell.com를 방문하시거나 다음을 통해 당사에 문의하여 확인하실 수 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카 지역

Ansell Healthcare Europe NV
전화: +32 (0)2 528 74 00
팩스: +32 (0)2 528 74 01

아시아 태평양 지역

Ansell Global Trading Center
전화: +603 8310 6688
팩스: +603 8310 6699

북미 지역

Ansell Healthcare Products LLC
미국 전화: +1 800 800 0444
미국 팩스: +1 800 800 0445
캐나다 전화: 1 800 363-8340

라틴 아메리카 및 카리브해 지역

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
전화: +52 442 248 1544 / 248 3133

호주

Ansell Limited
전화: +61 1800 337 041
팩스: +61 1800 803 578

영국

Ansell Nitritex
전화: +44 1638 663338
팩스: +44 1638 668890

Ansell, ® 및 ™은 Ansell Limited 또는 해당 계열사가 보유하고 있는 상표입니다. 미국 특허 라이선스 및 미국과 미국 외 지역에서 특허 출원 중: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. 모든 저작권 보유.

본문 또는 본문 내 Ansell이나 Ansell 대표의 기타 모든 진술은 일체의 상업성이 특정 목적에 대한 Ansell 제품의 적합성을 보증하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Ansell은 최종 사용자가 특정 목적을 위해 영감을 선정함에 있어 그 적합성이나 적절성에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

