


멸균 부직포 폴리셀룰로오스 타월

BioClean Oryx 멸균 부직포 타월은 수류교락 폴리셀룰로오스로 제조되었습니다. 우수한 흡수 특성을 갖고 있으며 저보풀이면서 부드럽고 내구성이 좋으며 튼튼합니다. 광학 광택제 또는 증백제를 함유하고 있지 않으며 ISO 클래스 5 클린룸에서 포장되어 분진이나 추출물의 생성이 적습니다.

Key Features and Benefits

광학 광택제 또는 증백제 무함유
저 보풀
탁월한 흡수 특성
우수한 강도 및 내구성



산업

- 통제되고 중요한 환경
- 생산 및 제조



BioClean™ Oryx BOWS 12

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

소재	폴리선허로오즈
색상	화이트
감사 표준	ISO 9001
표준	ISO 2859, ISO 9001:2008
포장 개요	BOWS-9: 밀봉된 내부 PE bag당 10개(C폴더형) 밀봉된 외부 PE bag당 10 개의 내부 PE bags 라이너가 있는 carton당 27개의 외부 bags(2700개)
	BOWS-9B: 밀봉된 내부 PE bag당 300개(기본), 밀봉된 외부 PE bag당 1개의 내부 PE bags, 라이너가 있는 carton당 8개의 외부 bags(2400개)
	BOWS-12: 밀봉된 내부 PE bag당 10개(C형 접음) 밀봉된 외부 PE bag당 10 개의 내부 PE bags 라이너가 있는 carton당 18개의 외부 bags(1800개)
원산지	중국
제공 사이즈	300mm x 300mm (12" x 12")
멸균법	감마선 멸균 처리(25 kGy)
베임	블레이드
중량	68gsm (±3gsm)
유통기한	제조일로부터 5(5)년

물리적 특성

파단 강도(N)	Machine Direction	98
	Cross Direction	42
Absorption	Extrinsic Sorbency Capacity (ml/m ²)	305.90
	Intrinsic Sorbency Capacity (ml/g)	4.60

Typical Extractable Ions					
	Sodium	Potassium	Magnesium	Calcium	Chloride
(µg/cm ²)	0.422	0.038	0.116	0.228	0.07

ND = Not Detected, NT = Not Tested

Particle generation (>=0.5µm) orbital shake method	4.6 x 10 ³ /cm ²		
Particle generation Helmke drum method (average counts per minute)	>=0.3µm 1261 DRY / 363 WET*	>=0.5µm 850 DRY / 170 WET*	>=5.0µm 85 DRY / 29 WET*

주문 정보

BOWS 12	사이즈 재주문 번호	300mm x 300mm (12" x 12") BOWS-12
---------	---------------	--------------------------------------

추가적인 정보는 www.ansell.com를 방문하시거나 다음을 통해 당사에 문의하여 확인하실 수 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카 지역
Ansell Healthcare Europe NV
전화: +32 (0)2 528 74 00
팩스 + 32 (0)2 528 74 01
아시아 태평양 지역
Ansell Global Trading Center
전화: +603 8310 6688
팩스: +603 8310 6699

북미 지역
Ansell Healthcare Products LLC
US 전화: +1 800 800 0444
US 팩스: +1 800 800 0445
CA 전화: +1 800 363 8340
라틴 아메리카 및 카리브해 지역
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
전화: +52 442 248 1544 / 248 3133

호주
Ansell Limited
전화: +61 1800 337 041
팩스: +61 1800 803 578
영국
Ansell Nitritex
전화: +44 1638 663338
팩스: +44 1638 668890

Ansell, ® 및 ™은 Ansell Limited 또는 해당 계열사가 보유하고 있는 상표입니다. 미국 특허 획득 및 미국과 미국 외 지역에서 특허 출원 중: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. 모든 저작권 보유.

본문 또는 본문 내 Ansell이나 Ansell 대표의 기타 모든 진술은 일체의 상업성이 특정 목적에 대한 Ansell 제품의 적합성을 보증하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Ansell은 최종 사용자가 특정 목적을 위해 장갑을 선정함에 있어 그 적합성이나 적절성에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

