

Niesterylne jednorazowe ostony rękawów o dłuższej długości, zapewniające lepszą ochronę osobistą

- **Zwiększona ochrona:** Niesterylne pokrowce na rękawy BioClean-D™ BDSC-L są dłuższe niż standardowe alternatywne pokrowce Ansell (średnia długość 480 mm), zapewniając dodatkową ostonę ramion.
- **Właściwości ESD:** ich tkanina jest pokryta powłoką antystatyczną, minimalizując ryzyko uszkodzenia lub zakłócenia elektrostatycznego.
- **Zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia:** Te jednorazowe pokrowce na rękawy są również wykonane z lekkiego materiału CleanTough™ o niskiej podatności na strzępienie, co zapewnia dodatkowy komfort i mniejsze ryzyko zanieczyszczenia
- **Zoptymalizowane dopasowanie:** mają również elastyczny otwór, oferując użytkownikom mocne, bezpieczne dopasowanie



Key Features and Benefits

- **Większa długość (480 mm):** lepsza ochrona i zasięg
- **Powłoka antystatyczna:** kontrolowane rozpraszanie ładunków elektrostatycznych
- **Lekki, niestrzępiący się materiał CleanTough™:** mniejsze ryzyko zanieczyszczenia

Branże

- Środowiska kontrolowane/krytyczne
- Produkcja i wytwarzanie
- Produkcja w branży farmaceutycznej
- Produkcja biotechnologiczna
- Produkcja urządzeń medycznych

www.ansell.com





Ostony rękawów BioClean-D™ BDSC-L

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiał	CleanTough™
Normy audytu	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Normy	ASTM F739, Partial Body Protection Only, CE 0598, EN 1149-5:2008, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 19935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 14325, Kategoria III, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009
Przegląd opakowań	30 sztuk na szczelnie zamknięty woreczek; jeden woreczek na szczelnie zamknięty zewnętrzny worek PE; sześć zewnętrznych worków na wysięłany karton (180 sztuk)
Kraj pochodzenia	Chiny
Klasa pomieszczeń czystych	Klasa ISO 4
Okres trwałości	Five (5) years from date of manufacture.
Budowa	Bound seams with single needle stitching

WYNIKI TESTU ŚCIERALNOŚCI CZĄSTEK

WYNIK	TESTU
Test uwalniania cząstek stałych Helmke Drum	$\geq 0,5 \text{ Qm (zliczeń/cm}^2\text{)} < 260$

WYNIKI METODY TESTOWANIA ASTM F739-12

LEK	Średni czas przenikania (MBT), minuty Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISPLATYNA	>240
KARMUSTYNA	<6
CYKLOFOSFAMID	217 (275,162,215)
CHLOROWODOREK DOKSORUBICYN	>240
5-FLUOROURACYL	>240
METROTREKSAT	>240
ETOPOZYD	>240
PAKLITAKSEL	<10
TIOTEPA	30 (28,30,33)

Wyniki uzyskane w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych przez akredytowane, zewnętrzne laboratorium testowe.

TABELA ROZMIARÓW

Uniwersalna długość min. 480 mm



Ostony rękawów BioClean-D™ BDSC-L

WYNIKI TESTU WYDAJNOŚCI MATERIAŁÓW

WYNIK	TESTU	KLASA WYDAJNOŚCI
Odporność na ścieranie	10 to 100 cycles	1
Odporność na uszkodzenie przy zginaniu	5,000 to 15,000 cycles	3
Odporność na przekłucie	8 N	1
Odporność na rozdzielanie (metoda trapezowa), w kierunku poprzecznym (CD)	CD 29.3 N	2
Odporność na rozdzielanie (metoda trapezowa), w kierunku wzdłużnym (MD)	MD 55.5 N	3
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym (CD)	CD 48 N	1
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym (MD)	MD 97 N	2
Odporność na działanie cieczy – 30% H ₂ SO ₄	96.3%	3
Odporność na działanie cieczy – 10% NaOH	97.6%	3
Odporność na działanie cieczy – o-Xylene	95.7%	2
Odporność na działanie cieczy – Butan-1-ol	96.6%	3
Penetracja cieczami – 30% H ₂ SO ₄	0%	3
Penetracja cieczami – 10% NaOH	0%	3
Penetracja cieczami – o-Xylene	0%	3
Penetracja cieczami – Butan-1-ol	0%	3
Wytrzymałość szwów ²	70 N	2
Czas połowicznego zaniku ładunku elektrostatycznego, t ₅₀ (s)	0.07	WYNIK POZYTYWNY

1. Seam not destroyed

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Zgodność z normami wydajności i regulacjami



CE 0598



TYPE PB [6] TYPE PB [6]

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.

Sprawdź pakiet weryfikacji produktu lub skontaktuj się z działem obsługi firmy Ansell, aby uzyskać konkretne informacje na temat stosowania odzieży z lekami cytotoksycznymi. Odzież stosowana do ochrony przed takimi lekami musi zostać dopasowana do specyficznych substancji chemicznych w użyciu.

