



BioClean-D steril overall med krage S- BDCCT

Overall med krage – steril

BioClean-D-overallen med krage har en dragkedja fram med skyddsflik, resår i rygg, ärmslut och benslut samt tumöglor som gör att ärmarna sitter säkert. Det antistatiska, lätta och lågluddande CleanTough-materialet ger komfort och skydd mot en rad olika kemikalier.

Kontakta Ansell's kundtjänst för permeationstider för specifika cytostatika samt rekommendationer.

Key Features and Benefits

- Antistatiskt, lätt, lågluddande CleanTough-material
- Tumöglor för att garantera att plagget sitter säkert
- Dold dragkedja
- Resår i rygg, ärmslut och benslut



Branscher

- Kontrollerade och kritiska miljöer
- Produktion och tillverkning
- Läkemedelstillverkning
- Bioteknisk tillverkning
- Tillverkning av medicinteknisk utrustning





BioClean-D steril overall med krage S- BDCCT

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Material	CleanTough™
Revisionsstandarder	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Standarder	EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, ISO 16602:2007 + A1:2012, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN ISO 14325, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, EN 7854, EN 13934-1, EN 6530, EN 1149-5:2018, Kategori III, CE 0598
Förpackningsöversikt	En st. per förseglad PE-innerpåse, en innerpåse per förseglad PE-ytterpåse, 20 ytterpåsar per fodrad kartong (20 st.). Observera: Storlekarna XXXL, XXXXL, 5XL, 6XL och 7XL förpackas med 15 st. per kartong och säljs med förbehåll för minsta ordermängd och ledtid.
Ursprungsland	Kina
Lagringstid	Three (3) years from date of manufacture.
Konstruktion	Bound seams with single needle stitching

PARTIKELSPRIDNING, PROVNINGSRESULTAT

PROVNING	RESULTAT
Partikelspridning (provning med Helmke-trumma)	$\geq 0,5$ Qm (antal/min) < 2 000

RESULTAT FRÅN PROVNINGSMETOD ENLIGT ASTM F739-12

LÄKEMEDEL	Genomsnittlig genombrottsstid (MBT), minuter Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISPLATIN	>240
KARMUSTIN	<6
CYKLOFOSFAMID	217 (275,162,215)
DOXORUBICINHYDROKLORID	>240
5-FLUOROURACIL	>240
METOTREXAT	>240
ETOPOSID	>240
PAKLITAXEL	<10
TIOTEPA	30 (28,30,33)

Resultat uppnådda under kontrollerade laboratorieförhållanden av ett ackrediterat externt provningslaboratorium.

STORLEKSTABELL

S-BDCCT-S: Storlek: S, bröstvidd: 84-92 cm (33"-36"), längd: 164-170 cm (5'4"-5'6")
S-BDCCT-M: Storlek: M, bröstvidd: 92-100 cm (36"-39"), längd: 170-176 cm (5'6"-5'9")
S-BDCCT-L: Storlek: L, bröstvidd: 100-108 cm (39"-42"), längd: 176-182 cm (5'9"-6'0")
S-BDCCT-XL: Storlek: XL, bröstvidd: 108-116 cm (42"-45"), längd: 182-188 cm (6'0"-6'2")
S-BDCCT-XXL: Storlek: XXL, bröstvidd: 116-124 cm (45"-48"), längd: 188-194 cm (6'2"-6'4")
S-BDCCT-XXXL: Storlek: XXXL, bröstvidd: 124-132 cm (48"-51"), längd: 194-200 cm (6'4"-6'6")
S-BDCCT-XXXXL: Storlek: XXXXL, bröstvidd: 132-140 cm (51"-54"), längd: 200-206 cm (6'6"-6'8")
S-BDCCT-5XL: Storlek: 5XL, bröstvidd: 140-148 cm (54"-57"), längd: 206-212 cm (6'8"-6'10")
S-BDCCT-6XL: Storlek: 6XL, bröstvidd: 148-156 cm (58"-61"), längd: 212-218 cm (6'10"-6'12")
S-BDCCT-7XL: Storlek: 7XL, bröstvidd: 156-164 cm (61"-64"), längd: 218-224 cm (7'1"-7'3")



BioClean-D steril overall med krage S-BDCCT

MATERIALFUNKTION, PROVNINGSRESULTAT

PROVNING	RESULTAT	FUNKTIONSKLASS
Nötningsmotstånd	10 to 100 cycles	1
Motstånd mot skada vid böjning	5,000 to 15,000 cycles	3
Punkteringsmotstånd	8 N	1
Rivhållfasthet, trapetsmetod, tvärriktning (CD)	CD 29.3 N	2
Rivhållfasthet, trapetsmetod, maskinriktning (MD)	MD 55.5 N	3
Draghållfasthet, tvärriktning (CD)	CD 48 N	1
Draghållfasthet, maskinriktning (MD)	MD 97 N	2
Avvisande för vätskor – 30 % H ₂ SO ₄	96.3%	3
Avvisande för vätskor – 10 % NaOH	97.6%	3
Avvisande för vätskor – o-xylen	95.7%	2
Avvisande för vätskor – butan-1-ol	96.6%	3
Penetration av vätskor – 30 % H ₂ SO ₄	0%	3
Penetration av vätskor – 10 % NaOH	0%	3
Penetration av vätskor – o-xylen	0%	3
Penetration av vätskor – butan-1-ol	0%	3
Inläckage av aerosoler med fina partiklar ¹	Pass	Ej relevant
Motstånd mot penetration av spray (sprayprovning) ¹	Pass	Ej relevant
Sömstyrka ²	70 N	2
Elektrostatisk urladdning, halveringstid, t ₅₀ (sek.)	0.07	GODKÄND

1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.

2. Seam not destroyed

BESTÄLLNINGSPERIOD

	STORLEK	BioClean-D steril overall med krage	XXXL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL
S-BDCCT	BEST.NR	S-BDCCT-S, S-BDCCT-M, S-BDCCT-L, S-BDCCT-XL, S-BDCCT-XXL	S-BDCCT-XXXL, S-BDCCT-XXXXL, S-BDCCT-5XL, S-BDCCT-6XL, S-BDCCT-7XL

För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Standarder för prestanda och regelefterlevnad



TYPE 5



TYPE 6



CE 0598

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts här av Ansell eller å Ansells vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

Se produktvalideringspaketet eller kontakta Ansells kundtjänst för att få specifika uppgifter om användning av skyddsplagg med cytotoxiska läkemedel. Plagg som används för skydd mot sådana läkemedel måste väljas specifikt för de aktuella kemikalierna.

