



Alpha AL300

ถุงมือยางธรรมชาติผ่านการสเตอริไลส์สำหรับห้อง
ปลอดเชื้อ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมคลาส 10
(ISO 4)

ถุงมือยางธรรมชาติสำหรับห้องปลอดเชื้อที่แข็งแรงและทนทาน พร้อม ขอบข้อม้วนหนาพิเศษเพื่อเพิ่มความกระชับบนแขน

ถุงมือยางธรรมชาติผ่านการสเตอริไลส์ **BioClean Alpha** ให้ความยืดหยุ่นเป็นเลิศ และออกแบบรูปทรงตาม
สรีระเพื่อเพิ่มความสบายให้ผู้สวมใส่ ขอบข้อม้วนหนา
พิเศษเพิ่มความแข็งแรงและมั่นคงบนแขน ลดความเสี่ยงที่
ถุงมือจะขาดขณะสวมใส่

คุณสมบัติและคุณประโยชน์หลัก

- ความยืดหยุ่นและความสบายเป็นเยี่ยม
- ขอบข้อม้วนหนาพิเศษเพื่อลดการฉีกขาดขณะสวมใส่
- เทคโนโลยี **EasyOn** ไม่มีผงแป้ง เพื่อให้สวมใส่สองชั้นได้ง่ายดาย
- บรรจุก๊าซปลอดอนุภาค **EasyTear**



อุตสาหกรรม

- สภาพแวดล้อมที่ควบคุมและสำคัญ
- การผลิตและการผลิต
- ห้องปฏิบัติการและการวิจัยและพัฒนา
- ฝ่ายแปรรูปแบบไร้เชื้อ



Alpha AL300

ถุงมือยางธรรมชาติผ่านการสเตอริไรส์สำหรับห้อง
ปลอดเชื้อ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมคลาส 10
(ISO 4)

เอกสารข้อมูลเชิงเทคนิค

	ข้อมูลผลิตภัณฑ์
วัสดุ	ยางธรรมชาติ
สี	ธรรมชาติ
รูปทรง	เฉพาะมือ
ข้อนิ้ว	ข้อนิ้วขอบนิ้ว
มาตรฐานการผลิต/การตรวจสอบ QMS	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
การกักกันดูแล	CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, การสัมผัสกับอาหาร, กลุ่ม III, UKCA
การบรรจุหีบห่อ	หนึ่งคู่ต่อซอง PE ชั้นในปิดผนึก หนึ่งซองต่อถุง PE EasyTear™ ปิดผนึก 10 ซองต่อถุง PE ชั้นนอกปิดผนึก ถุงชั้นนอก 20 ถุงต่อลังบรรจุ (200 คู่)
ประเทศต้นทาง	มาเลเซีย
ขนาดที่มีจำหน่าย	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
พื้นผิวถุงมือภายนอก	นิ้วมีลาย
Internal Glove Surface	ผ่านกระบวนการคลอรีน
วิธีการฆ่าเชื้อ	รังสีแกมมา (25 kGy)
ขนาดต่ำสุดสำหรับการฆ่าเชื้อ	25kGy
ระดับการรับประกันความปลอดภัย	10 ⁻⁶
คลาสคลีนรูม	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
อายุการเก็บรักษา	ห้าปี (5) นับจากวันที่ผลิต
ระดับโปรตีน	โปรตีนที่สกัดได้ทั้งหมดไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/กรัม
ไม่ก่อไฟฟ้าสถิต	ไม่



Alpha AL300

ถุงมือยางธรรมชาติผ่านการสเตอริไรส์สำหรับห้อง
ปลอดเชื้อ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมคลาส 10
(ISO 4)

คุณสมบัติทางกายภาพ								วิธีการทดสอบ
ขนาด	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	EN ISO 21420
ความยาว (มม./นิ้ว)	300/12							
ความกว้างของฝ่ามือ (mm/in)	77 มม.	83 มม.	89 มม.	95 มม.	102 มม.	108 มม.	114 มม.	
การปราศจากครุ	0.65 AQL ประสิทธิภาพระดับ 3							EN 374-2
จำนวนอนุภาคทั่วไป ≥ 0.5 ไมโครเมตร (จำนวน / ตร.ซม.)	<3500							IENT-RP-CC005.4
ความหนาของฝ่ามือชั้นเดียวชั้นต่ำ (มม./mil)	0.20 / 7.87							EN 455-2
ความหนาของนิ้วชั้นเดียวชั้นต่ำ (มม./mil)	0.24 / 9.44							EN 455-2
ความหนาของข้อมือชั้นเดียวชั้นต่ำ (มม./mil)	0.18 / 7.08							EN 455-2
ความทนแรงดึงสูงสุด (เมกะปาสคาล) ระหว่างการบ่มเร่ง	Min. 14							ASTM D412-O6a
แรง ถด ขาด (นิวตัน) ระหว่างการบ่มเร่ง	$\geq 9N$							EN 455-2

ปริมาณไอออนิก

ความเข้มข้นเป็น ไมโครกรัม/ตร. ซม.	ทั่วไป	ความเข้มข้นเป็น ไมโครกรัม/ตร. ซม.	ทั่วไป
แอมโมเนียม	< 0.05	ไนไตรท์	< 0.50
โบรไมด์	Available on File	ไนไตรท์	< 0.01
แคลเซียม	< 1.00	ฟอสเฟต	< 0.01
คลอไรด์	< 2.50	โพแทสเซียม	< 0.08
ฟลูออไรด์	< 0.01	โซเดียม	< 0.08
ลิเทียม	< 0.01	ซิลิเกต	< 0.20
แมกนีเซียม	< 0.05	สังกะสี	< 1.20

ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ

ขนาด	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
หมายเลขสั่งซื้อ	AL300-60	AL300-65	AL300-70	AL300-75	AL300-80	AL300-85	AL300-90

มาตรฐานประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ



หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที่นี่

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Ansell Healthcare Europe NV
โทร: +32 (0) 2 528 74 00
แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Ansell Global Trading Center
โทร: +603 8310 6688
แฟกซ์: +603 8310 6699

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ

Ansell Healthcare Products LLC
US โทร: +1 800 800 0444
US แฟกซ์: +1 800 800 0445
CA โทร: +1 800 363 8340

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133

ออสเตรเลีย

Ansell Limited
โทร: +61 1800 337 041
แฟกซ์: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
โทร: +44 1638 663338
แฟกซ์: +44 1638 668890

Ansell, ® และ ™ คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และกำลังขอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐอเมริกา: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์หรือสัญญาว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการวัตถุประสงค์ใด โดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ

