



BioClean-D™ Coverall with Hood and Integrated Boots BDFC

ชุดคลุมทั้งตัวแบบมีรองเท้าบูทในตัว – ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ

ชุดคลุมทั้งตัวมีฮู้ดและรองเท้าบูทในตัว BioClean-D เป็นชุดแบบใช้แล้วทิ้ง ให้ความสบายและปกป้อง ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ซิปด้านหน้ามีปีกป้องกัน, ฮู้ด หลัง ข้อมือ และข้อเท้าเป็นยางยืด มาพร้อมห่วงใส่นิ้วโป้งเพื่อให้ยึดกับร่างกายได้อย่างมั่นคง รองเท้าบูทในตัวมีพื้นรองเท้ากันลื่น เพื่อให้คุณก้าวเดินทุกก้าวอย่างมั่นใจ

Key Features and Benefits

- วัสดุ CleanTough ป้องกันไฟฟ้าสถิต น้ำหนักเบา และมีขุยน้อย
- ห่วงใส่นิ้วโป้งเพื่อให้ยึดกับร่างกายได้อย่างมั่นคง
- ซิปพร้อมปิดผนึกได้
- หลัง ข้อมือ และข้อเท้ายางยืด
- พื้นรองเท้ากันลื่น



อุตสาหกรรม

- สภาพแวดล้อมที่ควบคุมและสำคัญ
- การผลิตและการผลิต
- การผลิตเภสัชภัณฑ์
- การผลิตด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
- การผลิตอุปกรณ์การแพทย์





BioClean-D™ Coverall with Hood and Integrated Boots BDFC

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

วัสดุ	CleanTough™
มาตรฐานการตรวจสอบ	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
มาตรฐาน	ASTM F739, CE 0598, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, กลุ่ม III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EU ประเภทที่ 6
ภาพรวมบรรจุภัณฑ์	หนึ่งชั้นต่อถุง PE ชั้นในปิดผนึก ถุงชั้นในหนึ่งถุงต่อถุง PE ชั้นนอกปิดผนึก ถุงชั้นนอก 20 ถุงต่อลังบรรจุ (20 ชั้น) หมายเหตุ: ขนาด XXXL และ XXXXL มี 15 ชั้นต่อลัง ทุกขนาดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำและเวลาจัดเตรียมสินค้า
ประเทศต้นทาง	จีน
คลาสของห้องปลอดเชื้อ	ISO คลาส 4
อายุการเก็บรักษา	Five (5) years from date of manufacture.
การก่อสร้าง	Bound seams with single needle stitching

ผลการทดสอบการปล่อยฝุ่นอนุภาค

การทดสอบ	ผลลัพธ์
การปล่อยฝุ่นอนุภาค (การทดสอบ Helmke Drum)	≥ 0.5 ไมครอน (จำนวน/นาที่) <2000

ผลการทดสอบแบบวิธี ASTM F739-12

ยา	ค่ากลางของเวลาทะลุผ่าน (MBT), นาที Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 µg/cm² /min
ซิสพลาติน	>240
คาร์บิสทีน	<6
ไซโคลฟอสฟาไมด์	217 (275,162,215)
ดอกโซรบีซินไฮโดรคลอไรด์	>240
5-ฟลูออโรยูราซิล	>240
เมทโรเทรกเซด	>240
อีโทพโซด	>240
แพคลีแทกเซล	<10
ไทโอทีพา	30 (28,30,33)

ผลลัพธ์จากสถานะการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุม โดยห้องปฏิบัติการทดลองที่น่าเชื่อถือ

ตารางขนาด

BDFC-S อก: 84-92 ซม. (33"-36") สูง: 164-170 ซม. (5'4"-5'6") ขนาด: S
BDFC-M อก: 92-100 ซม. (36"-39") สูง: 170-176 ซม. (5'6"-5'9") ขนาด: M
BDFC-L อก: 100-108 ซม. (39"-42") สูง: 176-182 ซม. (5'9"-6'0") ขนาด: L
BDFC-XL อก: 108-116 ซม. (42"-45") สูง: 182-188 ซม. (6'0"-6'2") ขนาด: XL
BDFC-XXL อก: 116-124 ซม. (45"-48") สูง: 188-194 ซม. (6'2"-6'4") ขนาด: XXL
BDFC-XXXL อก: 124-132 ซม. (48"-51") สูง: 194-200 ซม. (6'4"-6'6") ขนาด: XXXL
BDFC-XXXXL อก: 132-140 ซม. (51"-54") สูง: 200-206 ซม. (6'6"-6'8") ขนาด: XXXXL



BioClean-D™ Coverall with Hood and Integrated Boots BDFC

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุ

การทดสอบ	ผลลัพธ์
การทนต่อแรงขีดข่วน	10 to 100 cycles
ความทนต่อการแตกเมืออง	5,000 to 15,000 cycles
ความทนต่อการเจาะ	8 N
ความทนต่อแรงฉีกขาดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูตามแนวขวางเครื่องจักร (CD)	CD 29.3 N
ความทนต่อแรงฉีกขาดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูตามแนวเครื่องจักร (MD)	MD 55.5 N
ความทนแรงดึงตามแนวขวางเครื่องจักร (CD)	CD 48 N
ความทนแรงดึงตามแนวเครื่องจักร (MD)	MD 97 N
การไล้ของเหลว – 30% H ₂ SO ₄	96.3%
การไล้ของเหลว – 10% NaOH	97.6%
การไล้ของเหลว – ออกซิเจน	95.7%
ไล้ของเหลว - บิวทาน-1-อล	96.6%
การซึมผ่านโดยของเหลว – 30% H ₂ SO ₄	0%
การซึมผ่านโดยของเหลว – 10% NaOH	0%
การซึมผ่านโดยของเหลว – ออกซิเจน	0%
การซึมผ่านโดยของเหลว - บิวทาน-1-อล	0%
ละอองลอยอนุภาคละเอียดซึมเข้าภายใน ¹	Pass
ความทนต่อการซึมผ่านของละออง (การทดสอบกับละออง) ¹	Pass
ความทนที่ตะเข็บ ²	70 N
ระยะเวลาสลายตัวของประจุไฟฟ้าสถิต, t ₅₀ (วินาที)	0.07

1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.

2. Seam not destroyed

ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ

	ขนาด	ชุดคลุมทั้งตัวมีฮู้ดและรองเท้าบูทใน ตัว BioClean-D	ชุดคลุมทั้งตัวมีฮู้ดและรองเท้าบูทใน ตัว BioClean-D
BDFC	หมายเลขสั่งซื้อซ้ำ	BDFC-S, BDFC-M, BDFC-L, BDFC- XL, BDFC-XXL, BDFC-XXXL	BDFC-XXXL, BDFC-XXXXL

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
63000 Cyberjaya
Selangor, Malaysia
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

ออสเตรเลีย

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

รัสเซีย

Ahcenn PYC
123610 Poccnr, Mockba
Kpachonpechehkar
Ha6. 12, n.3, op. 1304A
Ten. +7 495 258 13 16

มาตรฐานประสิทธิภาพและการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ

CE 0598



TYPE 5

TYPE 6

Ansell, ® และ ™ คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และกำลังรอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐอเมริกา: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือสื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของข้อมูลที่ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ

โปรดดูชุดการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Ansell เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชุดป้องกันกันยาที่เป็นพิษต่อเซลล์ ชุดที่ใช้ป้องกันยาต้องคัดเลือกรวมเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับชนิดของสารเคมีที่ใช้

