

Sterile coverall featuring a collar, hood, overboots and integrated face mask

- **Added features:** The BioClean-D Sterile Kit S-BDKM features a disposable coverall, overboots with a slip-resistant sole, a hood and an integrated face mask, delivering head-to-toe personal protection
- **Optimized packaging:** All garments are presented in a single package, making handling more convenient and minimizing overall packaging waste
- **Enhanced fit:** The BioClean™ coverall included in this kit is designed with a front zip, elasticated back, cuffs, and ankles, offering a comfortable fit, while thumb loops ensure a secure hold
- **Reduced contamination risks:** As it is made from CleanTough™ material, which is both lightweight and low-linting, this sterile coverall is ideal for cleanroom use



Key Features and Benefits

- ◊ **Hood with integrated face mask:** Added product and personal protection
- ◊ **Single kit for all garments:** Lesser overall packaging waste
- ◊ **Slip-resistant sole:** Reduced risk of workplace injuries

อุตสาหกรรม

- สภาพแวดล้อมที่ควบคุมและสำคัญ
- ห้องปฏิบัติการและวิจัย
- การผลิตและการผลิต





BioClean-D™ Sterile Kit S-BDKM

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

สี	สีขาว
มาตรฐานการตรวจสอบ	ISO 9001
มาตรฐาน	CE 0598, EN 1149-5:2018, EN 13935-2, EN 13034:2005 + A1:2009, ISO 11137-1:2006, ISO 9001:2008, กลุ่ม III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, UKCA
ภาพรวมบรรจุภัณฑ์	<p>S - 2XL: One hood with integrated face mask, one coverall with collar, and one pair of overboots per sealed inner bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 15 outer bags (kits) per lined carton</p> <p>3XL and above: One hood with integrated face mask, one coverall with collar, and one pair of overboots per sealed inner bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 12 outer bags (kits) per lined carton</p> <p>All sizes subject to MOQ (Minimum Order Quantity) and extended lead time.</p> <p>*More sustainable packaging:Packed in recyclable plastic packaging and delivered in recycled cardboard shipper cases. Inner and outer bags and liner are made from polyethylene (PE) based film. Always check your local recyclable status as these materials may not be considered suitable for recycling in your location.</p>
วิธีการฆ่าเชื้อ	รังสีแกมมา (25 kGy)
ขนาดต่ำสุดสำหรับการฆ่าเชื้อ	25kGy
อายุการเก็บรักษา	3 years

ผลการทดสอบการปล่อยฝุ่นอนุภาค

การทดสอบ	ผลลัพธ์
การปล่อยฝุ่นอนุภาค (การทดสอบ Helmke Drum)	≥ 0.5 ไมครอน (จำนวน/นาท) <2000

ผลการทดสอบแบบวิธี ASTM F739-12

ยา	ค่ากลางของเวลาทะลุผ่าน (MBT), นาที
ซิสพลาติน	>240
คาร์บัสทีน	<6
ไซโคลฟอสฟาไมด์	217 (275, 162, 215)
ดอกโซรubicin ไฮโดรคลอไรด์	>240
5-ฟลูออโรยูราซิล	>240
เมทโทเทริกเซด	>240
อีโทพโไซด์	>240
แพคลีแทกเซล	<10
ไทโอทีปา	30 (28, 30, 33)

ผลลัพธ์จากสถานะการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุม โดยห้องปฏิบัติการทดลองที่นำเชื่อถือ

ตารางขนาด

S-BDKM-S; Size: S, Chest: 84-92cm (33"-36"), Height: 164-170cm (5'4"-5'6")
S-BDKM-M; Size: M, Chest: 92-100cm (36"-39"), Height: 170-176cm (5'6"-5'9")
S-BDKM-L; Size: L, Chest: 100-108cm (39"-42"), Height: 176-182cm (5'9"-6'0")
S-BDKM-XL; Size: XL, Chest: 108-116cm (42"-45"), Height: 182-188cm (6'0"-6'2")
S-BDKM-2XL; Size: 2XL, Chest: 116-124cm (45"-48"), Height: 188-194cm (6'2"-6'4")
S-BDKM-3XL; Size: 3XL, Chest: 124-132cm (48"-51"), Height: 194-200cm (6'4"-6'6")
S-BDKM-4XL; Size: 4XL, Chest: 132-140cm (51"-54"), Height: 200-206cm (6'6"-6'8")



BioClean-D™ Sterile Kit S-BDKM

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุ

การทดสอบ	ผลลัพธ์	คลาสประสิทธิภาพ	PERFORMANCE STANDARD
การทนต่อแรงขีดข่วน	>10 cycles	1	EN 12947-2
ความทนต่อการแตกเมื่องอ	>50,000 cycles	6	EN ISO 7854
ความทนต่อการเจาะ	>5 N	1	ISO 13996
ความทนต่อแรงฉีกขาดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูตามแนวขวางเครื่องจักร (CD)	EN ISO 9073-4	1	
ความทนต่อแรงฉีกขาดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูตามแนวเครื่องจักร (MD)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
ความทนแรงดึงตามแนวขวางเครื่องจักร (CD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
ความทนต่อแรงดึงตามแนวเครื่องจักร (MD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
การไล้ของเหลว – 30% H₂SO₄	>90%	3	ISO 6530
การไล้ของเหลว – 10% NaOH	>90%		ISO 6530
การไล้ของเหลว – ออกซิเจน	>80%	2	ISO 6530
ไล้ของเหลว - บิวทาน-1-อล	>90%	3	ISO 6530
การซึมผ่านโดยของเหลว – 30% H₂SO₄	<1%	3	ISO 6530
การซึมผ่านโดยของเหลว – 10% NaOH	<1%	3	ISO 6530
การซึมผ่านโดยของเหลว – ออกซิเจน	<1%	3	ISO 6530
การซึมผ่านโดยของเหลว - บิวแทน-1-อล	<1%	3	ISO 6530
ละอองลอยอนุภาคละเอียดซึมเข้าภายใน¹	PASS	N/A	EN ISO 13982-2
ความทนต่อการซึมผ่านของละออง (การทดสอบกับละออง)¹	PASS		
ความทนที่ตะเข็บ ²	>50 N		
ระยะเวลาสลายตัวของประจุไฟฟ้าสถิต, t₅₀ (วินาที)	PASS		EN1149-3

1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.
2. Seam not destroyed., 3. The material is static dissipative. Tested in accordance with EN1149-5

ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ

	ขนาด	BioClean-D Sterile Anti-Static Kit	BioClean-D Sterile Anti-Static Kit
S-BDKM	หมายเลขสั่งซื้อซ้ำ	S, M, L, XL, 2XL	3XL, 4XL

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
63000 Cyberjaya
Selangor, Malaysia
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

ออสเตรเลีย

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

รัสเซีย

Ahcenn PYC
123610 Poccnr, Mockba
Kpachonpechehckar
Ha6. 12, n.3, op. 1304A
Ten. +7 495 258 13 16

มาตรฐานประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ



Ansell, ® และ "™" คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และกำลังรอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐอเมริกา: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือสื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ

โปรดดูชุดการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Ansell เพื่อขอข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการใช้ชุดป้องกันกันยาที่เป็นพิษต่อเซลล์ ชุดที่ใช้ป้องกันยาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกมาเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับชนิดของสารเคมีที่ใช้

