

ถุงมือไนไตรล์ยาวพิเศษทนต่อสารเคมีและเหมาะกับการใช้งานที่มี ไฟฟ้าสถิต

ถุงมือไนไตรล์ **BioClean N-Plus** มีขนาดยาว **400 มม.** ให้การปกป้องจากสารเคมีหลายชนิด และเป็นถุงมือแบบเจาะจงข้างเพื่อให้สวมใส่ได้เป็นเวลานาน **BioClean N-Plus** ได้มาตรฐาน **ISO คลาส 4** และมี **AQL** ต่ำเพียง **0.65** เพื่อมอบประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกัน

คุณสมบัติและคุณประโยชน์หลัก

- ทนต่อสารเคมีได้หลายชนิด
- การปกป้องยาวถึงข้อศอก
- ไม่มีฝุ่นแป้งและไร้ยางธรรมชาติ
- ไร้อนุภาค
- บรรจุภัณฑ์ **EasyTear**



อุตสาหกรรม

- การผลิตด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
- สภาพแวดล้อมที่ควบคุมและสำคัญ
- การวิจัยและพัฒนาในห้องปฏิบัติการ
- การผลิตอุปกรณ์การแพทย์
- การผลิตเภสัชภัณฑ์
- การผลิตและการผลิต
- ฝ่ายแปรรูปแบบไร้เชื้อ

แนะนำสำหรับ

- การส่งของเหลวและของแข็ง
- งานผสมทางเทคโนโลยีชีวภาพ
- สารเคมีกระเด็น
- การเติมและติดฉลากแบบปลอดเชื้อ
- การสุ่มตัวอย่างและประมวลผล



N-Plus BNPS

ถุงมือไนไตรล์ผ่านการสเตอริไลส์ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมคลาส 10 (ISO 4)

เอกสารข้อมูลเชิงเทคนิค

	ข้อมูลผลิตภัณฑ์
วัสดุ	ไนไตรล์
สี	สีขาว
รูปทรง	เฉพาะมือ
ข้อต่อ	ข้อต่อข้อมือ
มาตรฐานการผลิต/การตรวจสอบ QMS	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
การกำกับดูแล	ASTM D6978, CE 0493, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, การสัมผัสกับอาหาร, กลุ่ม III, UKCA
การบรรจุหีบห่อ	หนึ่งคู่ต่อซอง PE ชั้นใน หนึ่งซองต่อถุง EasyTear PE ปิดผนึก 10 ซองต่อถุง PE ชั้นนอก ถุงชั้นนอก 20 ถุงต่อลังบรรจุ (200 คู่)
ประเทศต้นทาง	มาเลเซีย
ขนาดที่มีจำหน่าย	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10
ส่วนผสมที่เป็นผง	ไร้ผงแป้ง
พื้นผิวถุงมือภายนอก	นิ้วและฝ่ามือแบบมีลาย
Internal Glove Surface	ผ่านกระบวนการคลอรีน
วิธีการฆ่าเชื้อ	รังสีแกมมา (25 kGy)
ขนาดต่ำสุดสำหรับการฆ่าเชื้อ	25kGy
ระดับการรับประกันความปลอดภัย	10 ⁻⁶
คลาสคลีนรูม	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
อายุการเก็บรักษา	ห้าปี (5) นับจากวันที่ผลิต
ผ่านการทดสอบมาตรฐานสำหรับใช้กับยาเคมีบำบัด	ใช่
ระดับโปรตีน	ไม่ระบุ: ไม่มียางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
ไม่ก่อไฟฟ้าสถิต	ใช่



N-Plus BNPS

ถุงมือไนไตรล์ผ่านการสเตอริไรส์เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมคลาส 10 (ISO 4)

คุณสมบัติทางกายภาพ									วิธีการทดสอบ
ขนาด	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10	EN ISO 21420
ความยาว (มม./นิ้ว)	400 / 16								
ความกว้างของฝ่ามือ (mm/in)	75/2.9	82/3.2	89/3.5	95/3.7	102/4	107/4.2	115/4.5	121/4.7	
การปราศจาก	0.65 AQL ประสิทธิภาพระดับ 3								EN 374-2
จำนวนอนุภาคทั่วไป ≥ 0.5 ไมโครเมตร (จำนวน / ตร.ซม.)	<3300								IENT-RP-CC005.4
ความหนาของฝ่ามือชั้นเดียวชั้นต่ำ (มม./mil)	0.18 / 7.09								EN ISO 21420
ความหนาของนิ้วชั้นเดียวชั้นต่ำ (มม./mil)	0.21 / 8.26								EN ISO 21420
ความหนาของข้อมือชั้นเดียวชั้นต่ำ (มม./mil)	0.10 / 3.94								EN ISO 21420
ความทนแรงดึงสูงสุด (เมกะปาสคาล) ระหว่างการปั๊มแรง	Min. 15								ASTM D412-06a
แรง ณ จุดขาด (นิวตัน) ระหว่างการปั๊มแรง	≥ 9 N								EN 455-2

ปริมาณไอออนิก

ความเข้มข้นเป็น ไมโครกรัม/ตร.ซม.	ทั่วไป	ความเข้มข้นเป็น ไมโครกรัม/ตร.ซม.	ทั่วไป
แอมโมเนียม	Available On File	ไนไตรท์	<0.30
โบรไมด์	<0.01	ไนไตรท์	Available On File
แคลเซียม	<0.50	ฟอสเฟต	<0.01
คลอไรด์	<0.45	โพแทสเซียม	<0.20
ฟลูออไรด์	<0.01	โซเดียม	<0.10
ลิเทียม	<0.01	ซัลเฟต	<0.25
แมกนีเซียม	<0.01	สังกะสี	<0.18

ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ

ขนาด	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10
หมายเลขสั่งซื้อ	BNPS60	BNPS65	BNPS70	BNPS75	BNPS80	BNPS85	BNPS90	BNPS100

มาตรฐานประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ



หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที่นี่

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
Ansell Healthcare Europe NV
โทร: +32 (0) 2 528 74 00
แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Ansell Global Trading Center
โทร: +603 8310 6688
แฟกซ์: +603 8310 6699

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ
Ansell Healthcare Products LLC
US โทร: +1 800 800 0444
US แฟกซ์: +1 800 800 0445
CA โทร: +1 800 363 8340
ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133

ออสเตรเลีย
Ansell Limited
โทร: +61 1800 337 041
แฟกซ์: +61 1800 803 578
UK
Ansell Nitritex
โทร: +44 1638 663338
แฟกซ์: +44 1638 668890

Ansell, ® และ ™ คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และกำลังรอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐอเมริกา: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์หรือสัญญาว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิ โดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของถุงมือที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับการวัดอุณหภูมิใดๆ โดยเฉพาะ

