

ถุงมือไนไตรล์แบบไมสเทอริไรส์ ปราศจากยางธรรมชาติ ไร้สารเร่งปฏิกิริยา และไรซ์ัลเฟอร์เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแพ้

ถุงมือไนไตรล์ **BioClean Synergy** ปราศจากยางธรรมชาติ ปราศจากสารเร่งปฏิกิริยา และไรซ์ัลเฟอร์เหมาะสำหรับงานที่ละเอียดอ่อน ป้องกันสารเคมีได้หลายชนิด สวมใส่สองชั้นได้ง่าย และกอนุ่นภาคต่ำ มีผิวสัมผัส มาพร้อมช่องมือขอบม้วนเพื่อความมั่นคง

คุณสมบัติและคุณประโยชน์หลัก

- ทนต่อสารเคมีได้หลายชนิด
- ไร้ผงแป้ง ไรซ์ัลเฟอร์และสารเร่งปฏิกิริยาเคมี
- ช่องมือขอบม้วน
- สวมใส่สองชั้นได้ง่าย
- บรรจุก้นที่ปลอดอนุภาค **EasyTear**



อุตสาหกรรม

- สภาพแวดล้อมที่ควบคุมและสำคัญ
- การผลิตและการผลิต
- ห้องปฏิบัติการและการวิจัยและพัฒนา



Synergy BSAN

ถุงมือไนไตรล์แบบไมสเทอริไรส์สำหรับห้องปลอดเชื้อ
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมคลาส 10 (ISO 4)

เอกสารข้อมูลเชิงเทคนิค

	ข้อมูลผลิตภัณฑ์
วัสดุ	ไนไตรล์
สี	สีเขียว
รูปทรง	ก้นดัดทั้งสองมือ
ข้อนิ้ว	ข้อนิ้วขอบมน
มาตรฐานการผลิต/การตรวจสอบ QMS	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
การกำกับดูแล	CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, การสัมผัสกับอาหาร, กลุ่ม III, UKCA
การบรรจุหีบห่อ	100 ชิ้นต่อถุง PE ชั้นในปิดผนึก ถุง PE ชั้นในหนึ่งถุงต่อถุง PE ชั้นนอกปิดผนึก ถุงชั้นนอก 10 ถุงต่อลังบรรจุ (1000 ชิ้น)
ประเทศต้นทาง	มาเลเซีย
ขนาดที่มีจำหน่าย	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
ส่วนผสมที่เป็นผง	ไร้ผงแป้ง
พื้นผิวถุงมือภายนอก	นิ้วและฝ่ามือแบบมีลาย
Internal Glove Surface	ผ่านกระบวนการคลอรีน
คลาสคลีนรูม	ISO คลาส 4
อายุการเก็บรักษา	ห้าปี (5) นับจากวันที่ผลิต
ผ่านการทดสอบมาตรฐานสำหรับใช้กับยาเคมีบำบัด	ใช่
ระดับโปรตีน	ไม่ระบุ: ไม่มียางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
ไม่ก่อไฟฟ้าสถิต	ใช่



Synergy BSAN

ถุงมือไนไตรล์แบบไมสเตรโรสสำหรับห้องปลอดเชื้อ
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมคลาส 10 (ISO 4)

คุณสมบัติทางกายภาพ							วิธีการทดสอบ
ขนาด	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	EN ISO 21420
ความยาว (มม./นิ้ว)	300 / 12						
ความกว้างของฝ่ามือ (mm/in)	75/3	85/3.3	95/3.7	105/4.1	115/4.5	119/4.6	
การปราศจาก	1.5 AQL ประสิทธิภาพระดับ 2						EN 374-2
จำนวนอนุภาคทั่วไป ≥ 0.5 ไมโครเมตร (จำนวน / ตร. ซม.)	<1200						IENT-RP-CC005.4
ความหนาของฝ่ามือชั้นเดียวชั้นต่ำ (มม./mil)	0.10 / 3.94						EN 455-2
ความหนาของนิ้วชั้นเดียวชั้นต่ำ (มม./mil)	0.14 / 5.51						EN 455-2
ความหนาของข้อมือชั้นเดียวชั้นต่ำ (มม./mil)	0.08 / 3.15						EN 455-2
ความทนแรงดึงสูงสุด (เมกะปาสคาล) ระหว่างการบ่มแรง	Min. 15						ASTM D412-06a
แรง ณ จุดขาด (นิวตัน) ระหว่างการบ่มแรง	≥ 6 N						EN 455-2

ปริมาณไอออนิก

ความเข้มข้นเป็น ไมโครกรัม/ตร.ซม.	ทั่วไป	ความเข้มข้นเป็น ไมโครกรัม/ตร.ซม.	ทั่วไป
แอมโมเนียม	Available on File	ไนไตรท์	<0.25
โบรไมด์	<0.01	ไนไตรท์	Available on File
แคลเซียม	<0.65	ฟอสเฟต	<0.01
คลอไรด์	<0.50	โพแทสเซียม	<0.08
ฟลูออไรด์	<0.01	โซเดียม	<0.05
ลิเทียม	<0.01	ซัลเฟต	<0.05
แมกนีเซียม	<0.01	สังกะสี	<0.35

ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ

ขนาด	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
หมายเลขสั่งซื้อ	BSAN-XS	BSAN-S	BSAN-M	BSAN-L	BSAN-XL	BSAN-XXL

มาตรฐานประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ



หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที่นี่

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Ansell Healthcare Europe NV
โทร: +32 (0) 2 528 74 00
แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Ansell Global Trading Center
โทร: +603 8310 6688
แฟกซ์: +603 8310 6699

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ

Ansell Healthcare Products LLC
US โทร: +1 800 800 0444
US แฟกซ์: +1 800 800 0445
CA โทร: +1 800 363 8340

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133

ออสเตรเลีย

Ansell Limited
โทร: +61 1800 337 041
แฟกซ์: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
โทร: +44 1638 663338
แฟกซ์: +44 1638 668890

Ansell, ® และ ™ คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และกำลังรอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐอเมริกา: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์หรือสัญญาว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิได้ โดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับการวัดอุณหภูมิใด ๆ โดยเฉพาะ

