



Vector BVA-E

ถุงมือไวนิลไมสเทอริไรส์ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อม
คลาส 100 (ISO 5)

ถุงมือไวนิลไมสเทอริไรส์ แข็งแรงทนทาน และปกป้องจากการปนเปื้อน ข้าม

ถุงมือไวนิล **BioClean Vector** ประหยัดกว่าถุงมือไนไตรล์ แต่ยังคงมีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต และให้การรับสัมผัสที่ดีสำหรับงานที่ต้องใช้ความแม่นยำ ถุงมือไวนิลปราศจากผงแป้ง สีใส ยาว **300 มม. (12 นิ้ว)** สามารถใส่สลับข้างได้ และมีข้อมือขอบม้วนเพื่อความแข็งแรงและความกระชับบนแขน

คุณสมบัติและคุณประโยชน์หลัก

- ไม่มีผิวสัมผัส
- ข้อมือขอบม้วน
- ป้องกันไฟฟ้าสถิต
- บางเพื่อรับสัมผัสได้ดี



อุตสาหกรรม

- สภาพแวดล้อมที่ควบคุมและสำคัญ





Vector BVA-E

ถุงมือไวนิลไม่สแตอริไรส์ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อม
คลาส 100 (ISO 5)

เอกสารข้อมูลเชิงเทคนิค

	ข้อมูลผลิตภัณฑ์
วัสดุ	ไวนิล (โพลีไวนิลคลอไรด์)
สี	ใส
รูปทรง	ก้นดัดทั้งสองมือ
ข้อนิ้ว	ข้อนิ้วขอบนิ้ว
มาตรฐานการผลิต/การตรวจสอบ QMS	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
การกำกวมดูแล	EN 420:2003 + A1:2009, หมวดหมู่ I
การบรรจุหีบห่อ	100 ชิ้นต่อถุง PE ชั้นในปิดผนึก ถุง PE ชั้นในหนึ่งถุงต่อถุง PE ชั้นนอกปิดผนึก ถุงชั้นนอก 10 ถุงต่อลังบรรจุ (1000 ชิ้น)
การจัดเก็บ:	เก็บในที่แห้งและเย็นน้อยกว่า 40 องศาเซลเซียสจากแสงแดดโดยตรงและแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์
ประเทศต้นทาง	ไต้หวัน
ขนาดที่มีจำหน่าย	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
ส่วนผสมที่เป็นผง	ไร้ผงแป้ง
พื้นผิวถุงมือภายนอก	เรียบ
Internal Glove Surface	ผ่านกระบวนการคลอรีน
คลาสคลีนรูม	ISO คลาส 5
อายุการเก็บรักษา	ห้าปี (5) นับจากวันที่ผลิต
ระดับโปรตีน	ไม่ระบุ: ไม่มียางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
ไม่ก่อไฟฟ้าสถิต	ใช่



Vector BVA-E

ถุงมือไนล่อนไมโครไรส์เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อม
คลาส 100 (ISO 5)

คุณสมบัติทางกายภาพ					วิธีการทดสอบ
ขนาด	S	M	L	XL	
ความยาว (มม./นิ้ว)	300 / 12				
ความกว้างของฝ่ามือ (mm/in)	85 มม.	95 มม.	105 มม.	115 มม.	
การปราศจาก	1.5 AQL ประสิทธิภาพระดับ 2				
จำนวนอนุภาคทั่วไป ≥ 0.5 ไมโครเมตร (จำนวน / ตร.ซม.)	<3000				
ความหนาของฝ่ามือชั้นเดียว ชั้นต่ำ (มม./mil)	0.09 / 3.54				
ความหนาของนิ้วชั้นเดียวชั้นต่ำ (มม./mil)	0.10 / 3.94				
ความหนาของข้อมือชั้นเดียว ชั้นต่ำ (มม./mil)	0.06 / 2.36				
แรง ณ จุดขาด (นิวตัน) ระหว่างการบ่มแรง	≥ 3.6 N				

ปริมาณไอออนิก

ความเข้มข้นเป็น ไมโครกรัม/ตร.ซม.	ทั่วไป	ความเข้มข้นเป็น ไมโครกรัม/ตร.ซม.	ทั่วไป
แอมโมเนียม	Not Detected	ไนไตรท์	0.03
โบรไมด์	0.002	ไนไตรท์	0.001
แคลเซียม	0.035	ฟอสเฟต	0.019
คลอไรด์	0.07	โพแทสเซียม	0.007
ฟลูออไรด์	0.003	โซเดียม	0.22
ลิเทียม	0.001	ซิลิเกต	0.12
แมกนีเซียม	0.002	สังกะสี	Not Detected

ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ

ขนาด	S	M	L	XL
หมายเลขสั่งซื้อ	BVA-E-S	BVA-E-M	BVA-E-L	BVA-E-XL

มาตรฐานประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที่นี่

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Ansell Healthcare Europe NV
โทร: +32 (0) 2 528 74 00
แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Ansell Global Trading Center
โทร: +603 8310 6688
แฟกซ์: +603 8310 6699

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ

Ansell Healthcare Products LLC
US โทร: +1 800 800 0444
US แฟกซ์: +1 800 800 0445
CA โทร: +1 800 363 8340

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133

ออสเตรเลีย

Ansell Limited
โทร: +61 1800 337 041
แฟกซ์: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
โทร: +44 1638 663338
แฟกซ์: +44 1638 668890

Ansell, ® และ ™ คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และกำลังขอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐอเมริกา: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์หรือสื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการวัดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของถุงมือที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ

