

ถุงมือไนไตรล์ปลอดสารเร่งปฏิกิริยาแบบไม่ปราศจากเชื้อสำหรับห้อง ปลอดเชื้อสามารถใช้กับสภาพแวดล้อมคลาส 100 (ISO 5)

- ความสะอาดที่วางใจได้: ถุงมือแบบไม่ปราศจากเชื้อ **Nitrilite™ 93-311** ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อใช้กับสภาพแวดล้อมของห้องปลอดเชื้อคลาส 100 (ISO 5)
- ลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการแพ้: ถุงมือสำหรับห้องปลอดเชื้อนี้ยังปราศจากโปรตีนลาเท็กซ์และสารเร่งปฏิกิริยาเคมี จึงลดโอกาสที่จะเกิดอาการแพ้ประเภท I หรือ IV
- ความรู้สึกสัมผัสที่ดีขึ้น: ด้วยการออกแบบความหนาที่เหมาะสม ถุงมือปราศจากซิลิโคนนี้จึงให้ความรู้สึกไวสัมผัสในระดับสูง ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการที่ต้องอาศัยความแม่นยำ



คุณสมบัติและคุณประโยชน์หลัก

- สามารถใช้กับห้องปลอดเชื้อคลาส 100 (ISO 5): ความสะอาดที่วางใจได้
- สูตรไนไตรล์ที่ปราศจากยางลาเท็กซ์: ขจัดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแพ้ยางลาเท็กซ์ประเภท I
- ไม่มีสารเร่งปฏิกิริยาเคมี: โอกาสเกิดอาการแพ้และภาวะไวประเภท IV ต่ำกว่า

อุตสาหกรรม

- การผลิตด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
- การผลิตอุปกรณ์การแพทย์
- การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

แนะนำสำหรับ

- การทำความสะอาดและจัดเตรียมห้องปลอดเชื้อ
- การทำความสะอาดการรั่วไหลและการหก
- การส่งของเหลวและของแข็ง
- การชั่งน้ำหนักและระบายวัตถุติดของแข็งและของเหลว
- การลำเลียงเครื่องเหวี่ยงและโครมาโตกราฟีแบบคอลัมน์
- การผสม การผสมของแข็งและของเหลว
- การประกอบชิ้นส่วน



Nitrilite®

93-311

ถุงมือไนไตรล์ปลอดเชื้อเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อม
คลาส 100 (ISO 5)

เอกสารข้อมูลเชิงเทคนิค

	ข้อมูลผลิตภัณฑ์
วัสดุ	ไนไตรล์
สี	สีขาว
รูปทรง	ก้นดทั้งสองมือ
ข้อมือ	ข้อมือขอบม้วน
มาตรฐานการผลิต/การตรวจสอบ QMS	ISO 9001:2015
การกักกันดูแล	กลุ่ม III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 14001, UKCA
การบรรจุหีบห่อ	ถุงมือ 50 ชิ้นต่อถุงโพลี ถุงโพลี 2 ถุงต่อถุงใหญ่ ถุงใหญ่ 10 ถุงต่อลัง/กล่อง ถุงมือ 1000 ชิ้นต่อลัง/กล่อง
ขนาดที่มีจำหน่าย	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
ส่วนผสมที่เป็นผง	ไร้ผงแป้ง
พื้นผิวถุงมือภายนอก	นิ้วมีลาย
Internal Glove Surface	ไร้ผงแป้ง, ผ่านกระบวนการคลอรีน
คลาสคลีนรูม	ISO คลาส 5
อายุการเก็บรักษา	5 Years
ผ่านการทดสอบมาตรฐานสำหรับใช้กับยาเคมีบำบัด	ใช่ ตามมาตรฐาน ASTM D6978
ระดับโปรตีน	ไม่ระบุ: ไม่มียางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ

Nitrilite®

93-311

ถุงมือไนไตรล์ปลอดเชื้อเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อม
คลาส 100 (ISO 5)

คุณสมบัติทางกายภาพ						วิธีการทดสอบ
ขนาด	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	EN ISO 21420 ASTM D3767
ความยาว (มม./นิ้ว)	300 / 11.8					
ความกว้างของฝ่ามือ (mm/in)	82.5 / 3.3	90 / 3.5	99 / 3.9	105 / 4.1	115 / 4.5	
การปราศจาก	2.5 AQL					EN 374-2
จำนวนอนุภาคทั่วไป ≥ 0.5 ไมโครเมตร (จำนวน / ตร.ซม.)	< 2400					IEST-RP-CC005.4
ความหนาของฝ่ามือชั้นเดียวชั้นต่ำ (มม./mil)	0.11 / 4.33					EN ISO 21420/ASTM D3767
ความหนาของนิ้วชั้นเดียวชั้นต่ำ (มม./mil)	0.17 / 6.69					EN ISO 21420/ASTM D3767
ความหนาของข้อนิ้วชั้นเดียวชั้นต่ำ (มม./mil)	0.09 / 2.29					EN ISO 21420/ASTM D3767

ปริมาณไอออนิก

ความเข้มข้นเป็น ไมโครกรัม/ตร.ซม.	ทั่วไป	ความเข้มข้นเป็น ไมโครกรัม/ตร.ซม.	ทั่วไป
แอมโมเนียม	0.005	ไนไตรท์	<0.500
แคลเซียม	<0.500	โพแทสเซียม	<0.050
คลอไรด์	<0.600	โซเดียม	<0.500
ฟลูออไรด์	0.003	ซัลเฟต	<0.200
ลิเทียม	<0.0004	สังกะสี	<0.300
แมกนีเซียม	<0.050		

ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ

ขนาด	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
หมายเลขสั่งซื้อ	93311060	93311070	93311080	93311090	93311100

มาตรฐานประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ



หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที่นี่

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
Ansell Healthcare Europe NV
โทร: +32 (0) 2 528 74 00
แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Ansell Global Trading Center
โทร: +603 8310 6688
แฟกซ์: +603 8310 6699

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ
Ansell Healthcare Products LLC
US โทร: +1 800 800 0444
US แฟกซ์: +1 800 800 0445
CA โทร: +1 800 363 8340
ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133

ออสเตรเลีย
Ansell Limited
โทร: +61 1800 337 041
แฟกซ์: +61 1800 803 578
UK
Ansell Nitritex
โทร: +44 1638 663338
แฟกซ์: +44 1638 668890

Ansell, ® และ "™" คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และกำลังรอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐอเมริกา: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์หรือสื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการวัดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบความเหมาะสมหรือความเพียงพอของถุงมือที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับการวัดประสิทธิภาพใด ๆ โดยเฉพาะ

