Nitrilite®

93-311

ถุงมือไนไตรล์ปลอดเชื้อเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมคลาส 100 (ISO 5)

การปกป้องที่ไว้ใจได้ในสภาพแวดล้อมปลอดเชื้อ

Nitrilite® 93-311 เป็นถุงมือไนไตรล์ปลอดเชื้อที่มีปริมาณไอออนและอนุภาคต่ำ มอบการปกป้องผลิตภัณฑ์ที่วางใจได้ ออกแบบมาสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมปลอดเชื้อคลาส **100/ ISO 6**

คุณสมบัติและคุณประโยชน์หลัก

- ใช้งานในสภาพแวดล้อมของห้องปลอดเชื้อคลาส **100 (ISO 5)**
- ปริมาณไอออนและอนุภาคต่ำ จึงปกป้องผลิตภัณฑ์ได้อย่างดีเยี่ยม

อุตสาหกรรม

- การผลิตด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
- การผลิตอุปกรณ์การแพทย์
- การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

แนะนำสำหรับ

- การทำความสะอาดและจัดเตรียมห้องปลอดเชื้อ
- การผสม การผสมของแข็งและของเหลว
- การทำความสะอาดการรั่วไหลและการหก
- การส่งของเหลวและของแข็ง
- การลำเลียงเครื่องเหวี่ยงและโครมาโตกราฟีแบบคอลัมน์
- การประกอบชิ้นส่วน
- การชั่งน้ำหนักและระบายวัตถุดิบของแข็งและของเหลว



Nitrilite®

93-311

ถุงมือไนไตรล์ปลอดเชื้อเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมคลาส 100 (ISO 5)

เอกสารข้อมูลเชิงเทคนิค

	ข้อมูลผลิตภัณฑ์
วัสดุ	ไนไทรล์
สี	ธรรมชาติ
รูปทรง	ถนัดทั้งสองมือ
ข้อมือ	ข้อมือขอบม้วน
มาตรฐานการผลิต/การตรวจสอบ QMS	ISO 9001:2015
การกำกับดูแล	กลุ่ม III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 14001
การบรรจุหีบห่อ	ถุงมือ 50 ชิ้นต่อถุงโพลี ถุงโพลี 2 ถุงต่อถุงใหญ่ ถุงใหญ่ 10 ถุงต่อลัง/กล่อง ถุงมือ 1000 ชิ้นต่อลัง/กล่อง
ประเทศต้นทาง	มาเลเซีย
ขนาดที่มีจำหน่าย	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
พื้นผิวถุงมือภายนอก	นิ้วมีลาย
Internal Glove Surface	ไร้ผงแป้ง, ผ่านกระบวนการคลอรีน
คลาสคลีนรูม	ISO คลาส 5
อายุการเก็บรักษา	5 ปี
ผ่านการทดสอบมาตรฐานสำหรับใช้กับยาเคมีบำบัด	ใช่
ระดับโปรตีน	ไม่ระบุ: ไม่มียางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
ไม่ก่อไฟฟ้าสถิต	ใช่ EN1149

Nitrilite®

93-311

ถุงมือไนไตรล์ปลอดเชื้อเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมคลาส 100 (ISO 5)

คุณสมบัติทางกายภาพ		วิธีการทดสอบ
ความยาว (มม./นิ้ว)	300 / 12	EN ISO 21420 ASTM D3767
การปราศจากรู	2.5 AQL	EN 455-1/ASTM D3577
จำนวนอนุภาคทั่วไป ≥0.5 ไมโครเมตร (จำนวน / ตร.ซม.)	> 2,400 อนุภาค / ตร.ซม.	IEST-RP-CC005.4
ความหนาของฝ่ามือชั้นเดียวขั้นต่ำ (มม./mil)	0.11 / 4.3	EN ISO 21420/ASTM D3767
ความหนาของนิ้วชั้นเดียวขั้นต่ำ (มม./mil)	0.17 / 6.7	EN ISO 21420/ASTM D3767
ความหนาของข้อมือชั้นเดียวขั้นต่ำ (มม./mil)	0.09 / 3.5	EN ISO 21420/ASTM D3767

ปริมาณไอออนิก

ความเข้มข้นเป็น ไมโครกรัม/ตร.ซม.	ทั่วไป	ความเข้มข้นเป็น ไมโครกรัม/ตร.ซม.	ทั่วไป
แคลเซียม	0.500	โพแทสเซียม	0.050
คลอไรด์	0.285	โซเดียม	0.038
ลิเธียม	0.0004	ซัลเฟต	0.080
แมกนีเซียม	0.050	สังกะสี	0.300
ไนไตรท์	0.165		

ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ

ขนาด	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
หมายเลขสั่งซื้อซ้ำ	93311060	93311070	93311080	93311090	93311100

มาตรฐานประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

EN ISO 374-1:2016 Type B JKT

EN ISO 374-5 VIRUS

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ **www.ansell.com** หรือติดต่อเราได้ที่

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
Ansell Healthcare Europe NV
โทร: +32 (0) 2 528 74 00
แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Ansell Global Trading Center
โทร: +603 8310 6688
แฟกซ์: +603 8310 6699

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ
Ansell Healthcare Products LLC
US โทร: +1 800 800 0444
US แฟกซ์: +1 800 800 0445
CA โทร: +1 800 363 8340

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133

ออสเตรเลีย
Ansell Limited
โทร: +61 1800 337 041
แฟกซ์: +61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritex
โทร: +44 1638 663338
แฟกซ์: +44 1638 668890

Ansell, ® และ ™ คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐฯ และกำลังรอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐฯ: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์หรือสื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของถุงมือที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ

Ansell