

EN ISO 374:2016 uyarınca geçirgenlik süreleri ve bozunma verileri

AlphaTec® 02-100

	Kimyasal Ajan	CAS Numarası	Geçirgenlik Süresi (dak)	Koruma Endeksi	Bozunma (%)	Parça
	Aseton	67-64-1	> 480	6	11.4	Avuçiçi
	Asetonitril	75-05-8	> 480	6	2.2	Avuçiçi
	Dietilamin	109-89-7	> 480	6	3.2	Avuçiçi
	Etil Asetat	141-78-6	> 480	6	14.4	Avuçiçi
	Hidroflorik Asit, %40	7664-39-3	> 480	6	17	Avuçiçi
	Karbon Disülfür	75-15-0	> 480	6	28.2	Avuçiçi
	Metanol	67-56-1	198	4	-7.6	Avuçiçi
	Nitrik Asit, %65	7697-37-2	> 480	6	4.7	Avuçiçi
	Tetrahidrofuran	109-99-9	> 480	6	9.8	Avuçiçi
	Tolüen	108-88-3	> 480	6	18.1	Avuçiçi

EN ISO 374:2016 uyarınca geçirgenlik süreleri						
0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Tavsiye edilmez	Sıçrama koruması		Orta seviye koruma		Yüksek seviye koruma	
Yukarıdaki tabloda belirtilen bilgiler, eldivenin avuçiçi veya manşet bölgesinde yapılan laboratuvar testlerinin sonuçlarına dayalıdır. Bu testler, herhangi bir spesifik son kullanım durumunu tam olarak yansıtamayabilecek standart test yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Geçirgenlik sürelerinin güvenli giyme süresine eşit olmadığını vurgulamak isteriz. Güvenli giyme süresi, KKD'nin doğru şekilde giyilip giyilmediğine, ortam sıcaklığına, kimyasalların toksikliğine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Burada yer alan geçirgenlik bilgileri ana koruyucu malzeme ile sınırlıdır. Geçirgenlik süreleri; dikişler, fermuarlar, vizörler veya KKD'nin diğer birleşme yerleri veya bileşenleri etrafında değişebilir. Eldeki görev için uygun KKD'ın seçilmesinden önce bir risk değerlendirmesi yapılması, kuruluşunuzun Sağlık ve Güvenlik uzmanlarının sorumluluğundadır. Ansell'in son kullanma koşulları üzerinde denetimi olmadığından veya elinde bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi bulunmadığından, buradaki bütün bilgiler yalnızca tavsiye niteliği taşımalıdır ve Ansell hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.						

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01
<http://www.ansell.eu> E-mail info.europe@ansell.com

