



BioClean-C™ Kolluklu Steril Kemoterapi Önlüğü S-BCAS

Kemoterapiden Koruyucu Kolluklu Önlük - Steril

BioClean-C Kemoterapiden Koruyucu Kollu Önlük, çeşitli sitotoksik ilaçlara karşı koruma sağlar. Hafif, düşük hav bırakan CleanTough malzemeden üretilen bu önlük, ayarlanabilir bir boyun tutturması, arkada bağlama şeritleri ve koruyucu bantlı ultrasonik olarak bağlanmış kolluk dikişlerine sahiptir.

Key Features and Benefits

- Geçirgenlik standardı ASTM F739-12 testi yapılmıştır
- Koruyucu bant ultrasonik bağlı dikişler
- Arkada bağlama şeritleri
- Ayarlanabilir boyun bağı
- Hafiftir ve düşük hav bırakır
- CleanTough malzeme



Sektörler

- Kontrollü/Kritik Ortamlar
- Üretim ve İmalat
- Laboratuvar ve Araştırma





BioClean-C™ Kolluklu Steril Kemoterapi Önlüğü S-BCAS

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Malzeme	CleanTough™
Denetim Standartları	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Standartlar	ASTM F739, CE 0598, EN 1149-5:2008, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, EN ISO 14325, ISO 11137-1:2006, Partial Body Protection Only, Kategori III, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009
Ambalaja Genel Bakış	Her kapalı iç PE torbada bir adet; her kapalı dış PE torbada bir iç torba; Her astarlı kolide 40 dış torba (40 adet)
Menşei Ülke	Çin
Sterilizasyon Metodu	GAMMA ışıını 25 kGy
Sterilizasyon Minimum Doz	25kGy
Sterilite Güvence Seviyesi	10 ⁻⁶
Temiz Oda Sınıfı	Sınıf 10/ISO 4 ve EU GMP Kademe A
Raf Ömrü	Three (3) years from date of manufacture.
İnşaat	Ultrasonically bonded sleeve seams with protective tape & 100% polyester elasticated cuffs.
Karakteristikler	Düşük partiküllenme

PARTİKÜL DÖKME TESTİ SONUÇLARI

TEST	SONUÇ
Partikül Dökme (Helmke Tambur Testi)	≥ 0,5Qm (adet/dak) <1700

ASTM F739-12 TEST METODU SONUÇLARI

İLAC	Ortalama Geçirgenlik Süresi (MBT), Dakika Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
SISPLATIN	>240
KARMUSTIN	>240
SIKLOFOSFAMIT	>240
DOKSORUBISIN HIDROKLORÜR	>240
5-FLUOROURACIL	>240
METOTREKSAT	>240
ETOPOSID	<6
PAKLITAKSEL	>240
THIOTEPA	55 (46,88,31)

Akredite edilmiş harici test laboratuvarı tarafından, kontrollü laboratuvar koşullarında elde edilen sonuçlar.

BOY TABLOSU

BCAS-S: Beden: S, Göğüs: 84-92cm (33"-36"), Boy:164-170cm Beden: (5'4"-5'6")
BCAS-M: Beden: M, Göğüs: 92-100cm (36"-39"), Boy:170-176cm Beden: (5'6"-5'9")
BCAS-L: Beden: L, Göğüs:100-108cm (39"-42"), Boy:176-182cm Beden:(5'9"-6'0")
BCAS-XL: Beden: XL, Göğüs:108-116cm (42"-45"), Boy: 182-188cm Beden:(6'0"-6'2")



BioClean-C™ Kolluklu Steril Kemoterapi Önlüğü S-BCAS

MALZEME PERFORMANSI TESTİ SONUÇLARI

TEST	SONUÇ	PERFORMANS SINIFI
Aşınma Direnci	10 to 100 cycles	1
Delinme Direnci	10 N	1
Trapezoid Yırtılma Direnci Çapraz Yön (ÇY)	CD 32.3 N	2
Trapezoid Yırtılma Direnci Makina Yönü (MY)	MD 50.6 N	3
Çekme Dayanımı Çapraz Yön (ÇY)	CD 47 N	1
Çekme Dayanımı Makina Yönü (MY)	MD 94 N	2
Sıvı Tutmama - %30 H ₂ SO ₄	99.0%	3
Sıvı İtme - %10 NaOH	98.4%	3
Sıvı Tutmama - O-Ksilen	91.4%	1
Sıvı İtme - Butan-1-ol	93.9%	3
Sıvı Nüfuziyeti - %30 H ₂ SO ₄	0%	3
Sıvı Nüfuziyeti - %10 NaOH	0%	3
Sıvı Nüfuziyeti - O-Ksilen	0%	3
Sıvı Nüfuziyeti - Butan-1-ol	0%	3
Dikiş Dayanımı	74 N	2

1. Seam not destroyed

SİPARİŞ BİLGİLERİ

	BOY	S, M, L, XL
S-BCAS	YENİDEN SİPARİŞ NO.	S-BCAS-S, S-BCAS-M, S-BCAS-L, S-BCAS-XL

Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Performans Standartları ve Mevzuata Uygunluk



Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanatlara, ürünün ticarete uygunluk garantisini olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğunu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Sitotoksik ilaçlarla giysilerin kullanımı hakkında spesifik veriler için lütfen ürün doğrulama paketine bakınız veya Ansell müşteri hizmetleriyle iletişime geçiniz. Bu tür ilaçlara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılan giysilerin, kullanılan kimyasalların türü için özel olarak seçilmesi şarttır.

