

Tehlikeli kimyasal sıçramalarına karşı dirençli olduğu kanıtlanmıştır*

- TouchNTuff® üzerinde, daha da geniş bir yelpazedeki kimyasallarla, sertifikalı bir kurum tarafından yapılan daha ileri düzey testler, bu eldivenin çok daha fazla çeşitlilik arz eden endüstriyel kimyasallara karşı diğer bütün nitril tek kullanımlık eldivenlerden daha uzun süre dirençli olduğunu teyit etmiştir.
- Nitrilden üretilen TouchNTuff®, karşılaştırılabilir doğal lateks eldivenlerden dört kata kadar fazla delinme direnci ve benzer neopren eldivenlerden üç kat fazla dirence sahiptir.
- Hiçbir doğal kauçuk proteini içermemesi, eldiveni takan için herhangi bir Tip I alerji riski içermediği anlamına gelmektedir. Primer cilt iritasyonu çalışmaları ve Insult Patch (yama) testleri de hiçbir tahriş veya alerjik kontakt dermatit riski olmadığını göstermiştir.
- Benzersiz “İnce Nitril Teknolojisi” formülasyonu içeren bu eldiven ıslak ve kuru koşullarda kolay takma ve güçlü kavrayış özellikleri sunar.
- Bu eldiven son derece çok yönlüdür ve pek çok farklı kullanım için uygundur.



Sektörler

- Yaşam Bilimleri
- Otomotiv
- Gıda İşleme
- Makina ve Ekipmanlar

Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Sıvı ve katı maddelerin transferi
- Numune alma ve işleme
- Endüstriyel Üretim
- Et, Balık ve Gıda İşleme
- Laboratuvar analizleri
- Bakım

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Eldiven Dış Yüzeyi	Dokulu parmaklar
Denetim Standartları	ISO 9001
Ambalaja Genel Bakış	Her dispenserde 100 eldiven Her kolide 10 dispenser Her kolide 1000 eldiven
Muhafaza Talimatları	Direkt güneş ışığından uzak tutun; Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. Ozon veya tutuşma kaynaklarından uzak tutun.
Menşei Ülke	Malezya, Sri Lanka
Ürün Segmentasyonu	Sağlam
Antistatik	Evet EN1149
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	Çinko Dibutilditiyokarbamat (ZDBC) Bu malzemelere yalnızca çok az sayıda kullanıcının duyarlı olması ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirmesi olasıdır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

	Tipik Değerler		Test Metodu
Uzunluk (mm/inç)	240 / 9.5		ASTM D3767,EN 420
Delik İçermeme (Muayene seviyesi I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
Parmak Kalınlığı (mm/mil)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	YAŞLANDIRMADAN ÖNCE	YAŞLANDIRMADAN SONRA	
Azami Çekme Dayanımı (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Kopma Noktasında Uzama (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Kopma kuvveti (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Boy	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Ürün Kodu	92500070	92500080	92500090	92500100

Performans Standartları ve Mevzuata Uygunluk



Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki Teknoloji numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
(Malezya) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusya

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16



Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini oluşturur veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

