

Găng tay neoprene dùng một lần, chống hóa chất, cổ dài có hiệu suất bám dính tuyệt vời trong điều kiện ướt và khô

- **Bảo vệ chuyên dụng:** Có khả năng bảo vệ mạnh mẽ trước hầu hết các loại axit và cồn và có chứng nhận chống hóa chất đạt tiêu chuẩn EN 374 Loại B
- **Độ bám chắc chắn:** Đầu ngón tay nhám và chất liệu neoprene giúp tăng cường hiệu suất bám trong môi trường ướt và khô
- **Giảm rủi ro dị ứng:** Công thức không chứa latex ngăn ngừa phản ứng dị ứng Loại 1 (latex)
- **Dễ đeo:** Được phủ polymer, những chiếc găng tay MICROFLEX[™] này rất dễ đeo
- **Tăng cường bảo vệ:** Cổ tay dài của găng tay MICROFLEX[™] NeoTouch[™] 25-201 củng cố bảo vệ cẳng tay và cổ tay tốt hơn



Các ngành công nghiệp

- Khoa học sự sống

Khuyến nghị dành cho

- Vận chuyển chất lỏng và chất rắn
- Lấy và xử lý mẫu
- Thử nghiệm

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Vật liệu	Neoprene
Bề mặt ngoài găng tay	Các ngón tay nhám
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO 13485
Chứng nhận sản phẩm	ASTM D6977, CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 13485, UKCA, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Please consult the IFU
Tổng quan về bao bì	100 găng tay một hộp 10 hộp một thùng 1000 găng tay một thùng
Hướng dẫn bảo quản	Tránh ánh nắng trực tiếp; Bảo quản trong điều kiện khô ráo. Tránh xa các nguồn ozone hoặc nguồn gây cháy.
Nước xuất xứ	Indonesia
Phân khúc sản phẩm	Rủi ro cao
Chống tĩnh điện	Đúng EN1149
Không silicone	Không

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

	Giá trị điển hình		Phương pháp thử nghiệm
Chiều dài (mm/inches)	285 / 11.2		ASTM D3767, EN 420
Không thủng (Kiểm tra cấp độ I)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Độ dày lòng bàn tay (mm/mils)	0.13		ASTM D3767, EN 420
Độ dày ngón tay (mm/mils)	0.16		ASTM D3767, EN 420
	TRƯỚC KHI LÃO HÓA		SAU KHI LÃO HÓA
Lực kéo đứt (%)	≥ 700	≥ 600	ASTM D412
Lực kéo đứt (N)	≥ 3.6	≥ 3.6	

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Kích thước	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Mã sản phẩm	25201060	25201070	25201080	25201090	25201100

Tiêu chuẩn Hiệu suất và Tuân thủ Quy định



Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web www.ansell.com của chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi theo số

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi

Ansell Healthcare Europe NV
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01
Khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Trung tâm giao dịch toàn cầu Ansell (Malaysia) Sdn Bhd
Điện thoại: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Khu vực Bắc Mỹ

Ansell Healthcare Products LLC
Điện thoại: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445
Khu vực Mỹ Latinh & Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
Điện thoại: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578
Nga
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn gắng tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.

