

Găng tay dùng một lần nitrile chắc chắn, đảm bảo bảo vệ tay cho nhiều ứng dụng khác nhau

- **Cải thiện độ bền:** Găng tay MICROFLEX® Supreno® 93-743 được làm bằng công thức nitrile bền chắc, mang đến cho người đeo khả năng bảo vệ cá nhân mạnh mẽ
- **Độ bám mạnh mẽ:** Đầu ngón tay có kết cấu nhám của găng tay này đảm bảo độ bám tốt hơn khi cầm nắm các dụng cụ và thiết bị
- **AQL thấp:** AQL 0,65 nghĩa là găng tay này cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt vời chống lại các chất có khả năng gây nguy hiểm



Các ngành công nghiệp

- Ngành công nghiệp ô tô
- Phụ tùng ô tô
- Khoa học sự sống

Khuyến nghị dành cho

- Xem xét, chọn lọc, kiểm tra linh kiện
- Lắp ráp và kiểm tra các bộ phận
- Chọn và cố định linh kiện
- Sửa chữa và bảo dưỡng vận chuyển
- Phụ tùng thay thế mục đích chung
- Thay dầu, chất lỏng và bộ lọc
- Dẫn động và sửa chữa động cơ
- Thay & đảo lốp
- Bảo quản đồ đạc và thiết bị phòng thí nghiệm
- Lắp ráp linh kiện
- Lấy và xử lý mẫu
- Sơu tập mẫu nguyên liệu thô
- Chống dị ứng cao su latex Loại I ở bệnh nhân hoặc nhân viên y tế

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Vật liệu	Nitrile
Bề mặt ngoài găng tay	Các ngón tay nhám
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO 9001
Chứng nhận sản phẩm	ASTM D6319, Category III, EN 1149-1/2/3, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 21420:2020, ISO 11193, DOSH-SIRIM certified
Tổng quan về bao bì	100 găng tay cho mỗi hộp 10 hộp mỗi thùng 1000 găng tay cho mỗi thùng
Hướng dẫn bảo quản	Tránh ánh nắng trực tiếp; Bảo quản trong điều kiện khô ráo. Tránh xa các nguồn ozone hoặc nguồn gây cháy.
Nước xuất xứ	Malaysia
Phân khúc sản phẩm	Mạnh mẽ
Chống tĩnh điện	Đúng
Không silicone	Không


TÍNH CHẤT VẬT LÝ

	Giá trị điển hình		Phương pháp thử nghiệm
Chiều dài (mm/inches)	245 / 9,6		ASTM D3767,EN 420
Không thủng (Kiểm tra cấp độ I)	AQL 0.65		ASTM D5151,EN 374-2
Độ dày lòng bàn tay (mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
Độ dày ngón tay (mm/mils)	0.18 / 7.1		ASTM D3767,EN 420
	TRƯỚC KHI LÃO HÓA	SAU KHI LÃO HÓA	
Độ bền kéo giới hạn (MPa)	32	27	ASTM D412 & D573
Lực kéo đứt (%)	550	500	ASTM D412
Lực kéo đứt (N)	12	9	EN 455-2

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Kích thước	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Mã sản phẩm	93743060	93743070	93743080	93743090	93743100

Tiêu chuẩn Hiệu suất và Tuân thủ Quy định



Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web www.ansell.com của chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi theo số

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi
Ansell Healthcare Europe NV
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01
Khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Trung tâm giao dịch toàn cầu Ansell (Malaysia) Sdn Bhd
Điện thoại: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Khu vực Bắc Mỹ
Ansell Healthcare Products LLC
Điện thoại: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445
Khu vực Mỹ Latinh & Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
Điện thoại: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578
Nga
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn găng tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.

